

SC 00326

## PRIMER 1500

### الورقة الفنية والبيئية

اسم :

فرقة :

يستخدم :

التركيبية :

سمات :

### PRIMER 1500

التمهيدي القائم على الماء

أساس مائي باللون الأبيض الفاتح للديكورات الداخلية ،  
وراتنجات سهلة الاستخدام وحشوات خاصة تسمح بالتهوية.

وزن محدد:

1.315±30 جم لتر عند 20 درجة مئوية

المردود:

6-7 م<sup>2</sup>/لتر طبقتين للتغطية (قد تختلف حسب خشونة

والمسامية وامتصاص المادة الداعمة وطريقة التطبيق)

الألوان:

الأبيض أو الألوان الموضحة على البطاقة

التعبئة والتغليف

1 لتر - 2.5 لتر - 5 لتر

سطح

ساعتان عند 20 درجة

التلميع الزائد:

6-4 ساعات عند 20 درجة

في العمق :

24 ساعة عند 20 درجة

تجفيف

الميزات و

مقاومة

أساس أساسه الماء الأبيض ضروري للحصول على تأثيرات طلاء جوتا الزخرفي. برايمر 1500 هو منتج سهل التطبيق،  
يتميز بتغطية جيدة ومقاومة. يمكن تطبيقه على عدة أنواع من الدعامات مثل الأسمنت والجص والصفائح والخشب  
والحديد وعلى الأسطح المطلية بالفعل بشرط أن تكون مثبتة بشكل جيد على الدعامات .

التخفيف:

جاهز للاستخدام

نظام:

فرشاة - رولة - بخاخ

عدد الطبقات:

1 - 2 أو أكثر من طبقات التغطية

التحضير

منتج

طلب:

التحضير

الركيزة:

الجدران القديمة إزالة طبقات الطلاء السابقة غير الملتصقة والمتشققة ثم غسل الأسطح بالماء والصابون  
المخصص لهذا الغرض. ثم يتم لصق أي عيوب في الدعامات، حتى لو لم يكن من الضروري أن يكون السطح أملسًا  
تمامًا. عندما يجف السطح، يتم وضع الصقل باستخدام بكرة الصوف 26 Rullo di lana PV، PRIMER 1500،  
في طبقتين من التغطية لتشكيل طبقة رقيقة. انتظر من 4 إلى 6 ساعات عند 20 درجة مئوية بين الطبقة الأولى  
والثانية من PRIMER 1500. انتظر 8 ساعات أخرى، عند 20 درجة مئوية، لمتابعة تطبيق JUTA .  
جدران جديدة قم بتطبيق PRIMER 1500 باستخدام بكرة الصوف (Rullo di lana PV 26) في طبقتين من  
التغطية لتشكيل طبقة رقيقة. انتظر من 4 إلى 6 ساعات عند 20 درجة مئوية بين الطبقة الأولى والثانية من  
PRIMER 1500. انتظر 8 ساعات أخرى، عند 20 درجة مئوية، لمتابعة تطبيق JUTA .  
الاستقرار: حوالي عامين في عبوات محكمة الغلق وغير مفتوحة أبدًا.

تعليق :

يجب أن تكون درجة حرارة التطبيق بين +5 درجة مئوية و+30 درجة مئوية. اغسل الأدوات مباشرة بعد الاستخدام بالماء والصابون.

الورقة رقم SC 00326 الصادرة عن مدير مراقبة الجودة:

يناير 2024

الإصدار رقم 1