

SC00250

ARTECO '7 METAL

ARTECO '7 METAL

دهانات اللؤلؤ ذات الأساس المائي الداخلي

للطلاء المائي

الوزن المحدد:

للزوجة:

أهم:

التأثير الجمالي:

لون:

التعبئة والتغليف:
سطح:

الطبقة الثانية:
في العمق:

دهان بأساس مائي من اللؤلؤ للديكورات الداخلية ، مع تأثير جمالي قوي. بفضل التأثيرات المتغيرة في الحركة الدائمة يتغير لون ARTECO '7 METAL وفقاً لنقاط المراقبة والضوء المنعكس.

بطاقة تقنية

اسم:

فرقة:

يستخدم:

سمات:

تجفيف:

الخصائص و المقاومة:

أداء بيئي:

أداء	معياري	قيمة	ماركة
عرض ل مواد تلوث التصميم الداخلي	ISO16000	مجم / م >1 TVOC فئة أ+ +	
غياب مادة خطير	-	حر	
معدل انبعاث فورمالديهايد X،	JIS A1902-3	مجم / م >0.005 X **** F	
المركبات العضوية المتطايرة على المنتج الجاهز للاستخدام	التوجيه 2004-42-EC	4.8 جرام / لتر كحد أقصى (حد الاتحاد الأوروبي 200 جم / لتر) قطعة أ / لتر	

يوضع على ركائز جديدة أو قديمة بشرط ألا تكون دهنية أو مساحيق أو رطبة. إذا لم يكن كذلك ، فقم بتطهير السطح وتطبيق مثبت مناسب. ثم ضع طبقة تغطية من PRIMER1200 مخفف بنسبة 20% - 15% قم بتطبيق PRIMER 1200 باستخدام بكرة صوف أو فرشاة أو بالرش وعبور الممرات للحصول على تغطية أفضل للركيزة.

بعد 6 ساعات عند 20 درجة مئوية ، ضع ARTECO '7 METAL

التحضير للقاعدة:

صفحة 1 من 2

SC00250

جاهز للإستخدام

تخفيف:

التحضير للمنتج :

===

نسبة التحفيز:

===

حياة ال وعاء:

بفرشاة أو ملعقة بلاستيكية

نظام:

2-1-

عدد الطبقات:

طلب:

دورة التطبيق:

للحصول على التأثيرات في الكتالوج ، يجب تلوين PRIMER 1200 بالكمية المقابلة من معجون تلوين COLORI. يمكنك أيضاً استخدام نظام قياس الألوان VALCLONE. للحصول على الظلال المعدنية ، يجب أن تضيف إلى ، ARTECO '7 METAL منتج L50 المتوفر في 6 ظلال للاختيار من بينها

قم بتطبيق المنتج وعمله تدريجياً على مساحة صغيرة حوالي 1 إلى 2متر مربع (باستخدام فرشاة PV 76. قم بتطبيق الطلاء في جميع الاتجاهات ، مع تبديل ضربات الفرشاة من اليمين إلى اليسار والعكس ثم من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل بحيث أن المنتج يتم تطبيقه بالتساوي. بعد حوالي 10-5 دقائق عند 20 درجة مئوية قم بالحديد

على الجزء الذي تمت معالجته بالفعل ، لا يزال يستخدم فرشاة PV 76 ولكن دون تحميله بالطلاء هذه المرة ، مع تحريك الجزيئات نحو المناطق التي تفتقر إليها بضربات فرشاة خفيفة على السطح. عندما يجف الجزء الأملس من الطلاء بينما لا تزال الجزيئات المبللة مبللة (بعد حوالي 10 دقائق) ، قم بتنعيم ARTECO '7 METAL قليلاً باستخدام الملعقة البلاستيكية ، PV 77 بالتناوب والتقاطع مع الحركات.

ملحوظة: على الأسطح الخشنة والمتفتتة ، ضع ARTECO 7 METAL باستخدام فرشاة PV76. لا تستخدم الملعقة البلاستيكية PV 77.

الحفاظ على: في وعاء مغلق جيداً حتى بعد الاستخدام ، عند درجة حرارة تتراوح بين +10 درجة مئوية و 30 + درجة مئوية

استقرار: حوالي عام واحد في علب مغلقة بإحكام ، لم تفتح أبداً

ملحوظات:

يجب ألا تزيد درجة حرارة التطبيق عن + 5 درجة مئوية وأقل من + 35 درجة مئوية. نظف الأدوات فور استخدامها بالماء والصابون.

الورقة الفنية رقم SC 00250 من قبل مدير مراقبة الجودة.

الطبعة رقم 2 يونيو 2019