

SC00153

ARTECO '7

ورقة فنية وبيئية

اسم:
فرقة:
يستخدم:
سمات:

ARTECO '7

الدهانات ذات التأثيرات القديمة الداخلي

للطلاء المائي

الوزن المحدد:

اللزوجة:

أثر:

التأثير الجمالي:

لون:

التعبئة والتغليف:

سطح:

الطبقة الثانية:

في العمق:

تجفيف:

الخصائص و المقاومة:

±1.020 30 جم / LT عند 25 درجة مئوية
===

7 - 8 م / 2 لتر طبقة واحدة على الأسطح الملساء (قد تختلف

حسب خشونة والمسامية وامتصاص الدعامة وطريقة

التطبيق / التأثير المطلوب تحقيقه

لون الساتان غير اللامع أو المعدني

لون الكتلوج

LT.5 -LT. 1-2.5

3-4 ساعات عند 20 درجة مئوية

===

24-36 ساعة عند 20 درجة مئوية

دهان داخلي مائي متعدد الاستخدامات بشكل خاص مع تأثير جمالي قوي. التأثيرات الزخرفية المحتملة متعددة ، فهي تنتقل من التأثير الكلاسيكي إلى التأثير الزهري دون نسيان التأثير المعدني الأكثر دقة. بعد التصلب الكامل ، يتم الحصول على غشاء رشح يتمتع بمقاومة جيدة للصدات والجروح العادية. à قابل للغسل بالماء والمنظفات الشائعة بعد 15 يوماً من التطبيق.

أداء	معياري	قيمة	ماركة
عرض لل مواد تلوث التصميم الداخلي	ISO16000	مجم / م >1 TVOC فئة أ+ +	
غياب مادة خطير	-	حر	
معدل الانبعاث من فورمالدهيد ، X	JIS A1902-3	مجم / م >0.005 X **** F	
المركبات العضوية المتطايرة على المنتج الجاهز للاستخدام	التوجيه 2004-42-EC	بحد أقصى 6 جرام / لتر (حد الاتحاد الأوروبي 200 جم / لتر) قطعة أ / لتر	

أداء بيئي:

التحضير للقاعدة:

الجدران القديمة. أزل الطلاء القديم المتهاك واغسله بالصابون المناسب. احكم إغلاق الأسطح جيداً في الأماكن المرغوبة باستخدام حشو مناسب. بعد أن يجف اللاصق ، بعد حوالي 4 ساعات عند 20 درجة مئوية ، ضع طبقة من PRIMER 600 مخفف حتى 50% بالماء.

الصفحة 1 من 3

SC00153

- بعد حوالي 4 ساعات عند 20 درجة مئوية ، ضع طبقة ثانية من PRIMER 600 مخفف بنسبة 20% بالماء.
- من ناحية أخرى ، إذا لم تنهار الأسطح ، ضع طبقة من Primart 600 المخفف بنسبة 20% بالماء عندما يجف الجص. بعد 4 ساعات عند 20 درجة مئوية ، قم بتطبيق '7 ARTECO.

جدران جديدة. احكم إغلاق الأسطح جيداً في الأماكن المرغوبة باستخدام حشو مناسب. بعد أن يجف

اللاصق ، بعد حوالي 4 ساعات عند 20 درجة مئوية ، ضع طبقة من PRIMER 600 المخفف 20% - 15 بالماء. بعد 4 ساعات عند 20 درجة مئوية ، قم بتطبيق

جاهز للإستخدام
تخفيف ARTECO '7

===
===

نسبة التخفيف:
الحياةوعاء:

بفرشاة أو ملعقة بلاستيكية
2-1

نظام:
عدد الطبقات:

للحصول على الألوان والتأثيرات في الكتالوج ، يجب مزج '7 ARTECO مع الكمية الدقيقة من معجون تلوين COLORI المطلوب. من الممكن أيضاً التلوين باستخدام نظام قياس الألوان VALCLONE. للحصول على الظلال المعدنية ، أضف منتج L50 بحجم 0.100 أو 0.500 لتر المتوفر بستة ألوان للاختيار من بينها.

التحضير للمنتج:

طلب:

دورة تطبيق:

لتغيير لون جزيئات '7 ARTECO ، أضف منتج P40 في زجاجة 0.280 لتر متوفرة في 10 ألوان للاختيار من بينها. يسمح '7 ARTECO بالحصول على التأثيرات الزخرفية التالية:

التأثير الكلاسيكي: '7 ARTECO + COLORI'.

التأثير الكلاسيكي المعدني: L50. 'لون '7 ARTECO +

تأثير الأزهار: '7 ARTECO + COLORI' + P40.

تأثير الأزهار المعدنية: '7 ARTECO + COLORI' + L50 + P40.

التأثير الكلاسيكي للمسنين: قم بتطبيق المنتج وعمله تدريجياً على مساحة صغيرة (حوالي 1 إلى 2 متر مربع)

(باستخدام فرشاة PV 76. تتكون التقنية من تطبيق الطلاء في جميع الاتجاهات ، مع تبديل ضربات الفرشاة من اليمين إلى اليسار ومن أعلى إلى أسفل و من الأسفل إلى الأعلى بحيث يكون الطلاء متساوياً. بعد 5 إلى 10 دقائق عند 20 درجة مئوية، قم بالحديد على الجزء المعالج بالفعل. قم بطلاء السطح برفق ، باستخدام فرشاة PV 76

دائماً دون تحميله بالطلاء ، وحرك الجزيئات نحو المناطق التي لا تحتوي عليها. عندما يجف الجزء الأملس من الطلاء بينما لا تزال الجسيمات المبللة مبللة بعد حوالي 10 دقائق (، قم بتنعيم '7 ARTECO قليلاً باستخدام الملعقة البلاستيكية PV77 ، بالتناوب والحركات المتقاطعة.

ملحوظة: على الأسطح الخشنة والمتفتتة ضع '7 ARTECO باستخدام فرشاة PV76 فقط. لا تستخدم الملعقة البلاستيكية PV77. ستحصل أيضاً على تأثير الشيوخوخة.

تأثير الرخام: ضع المنتج بشكل عرضي أو رأسي أو أفقي باستخدام فرشاة PV 76. هذه التقنية ضرورية للحصول على تأثير رخامي: الحفاظ على اتجاه الفرشاة والطلاء بضربات صغيرة بطول 10 إلى 15 سم.

الصفحة 2 من 3

SC00153

بعد حوالي 15 إلى 20 دقيقة عند 20 درجة مئوية ، عندما يجف الجزء الأملس من الطلاء بينما تزال الجسيمات المرتفعة مبللة ، قم بتنعيم السطح باستخدام ملعقة بلاستيكية PV 77. ضربات الفرشاة الموضحة أعلاه

تحذير: قبل التطبيق ، شاهد الفيديو التعليمي بعناية.

الحفاظ على: في وعاء مغلق جيداً ، حتى بعد الاستخدام ، عند درجة حرارة أعلى من +10 درجة مئوية وأقل من +30 درجة مئوية

استقرار: حوالي عام واحد في علب مغلقة بإحكام ، لم تفتح أبداً

ملحوظات:

يجب ألا تزيد درجة حرارة التطبيق عن +5 درجة مئوية وأقل من +35 درجة مئوية. نظف الأدوات فور استخدامها بالماء والصابون.

الورقة الفنية رقم SC 00153 من قبل مدير مراقبة الجودة.

الطبعة رقم 8 سبتمبر 2019

