


www.valpaint.it


VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

SC 00262

C100 OVER**ورقة فنية وبيئية****C100 OVER**

طلاء ذو تأثير خرساني ساتان

للديكورات الداخلية ذات الأساس المائي

وزن محدد : 1.010± 30 جرام/لتر عند 20 درجة مئوية

اللزوجة: cps 3000

أهدر :

اسم:
مجموعة:
يستخدم:
سمات:

- 4 م²/لتر. طبقة (قد يختلف حسب خشونة ومسامية وامتصاص الدعامة وطريقة التطبيق)

- 2.5 م²/لتر. طبقتين على سطح أملس (يمكن تختلف حسب خشونة ومسامية وامتصاص الدعامة وطريقة التطبيق)

المنتج يستنسخ جميع تأثيرات الخرساني
ألوان الكتالوج

LT. 1 - LT.2,5- LT. 5

ساعتين عند 20 درجة مئوية

5-6 ساعات عند 20 درجة مئوية

24 ساعة عند 20 درجة مئوية

تأثير الجمال:

الألوان:

تكييف:

سطح:

الطبقة الثانية:

في العمق:

تجفيف:

الميزات و
مقاومة:

يتصلب تماماً بعد 28 يوماً حسب درجة الحرارة المحيطة. بعد التصلب الكامل، يتم تشكيل فيلم تنفس مع مقاومة جيدة للصدمات والتآكل الطبيعي.

ملحوظة: يجب تطبيق C100 OVER خلال 24 ساعة من الصبغ للحفاظ على ثباته.

**أداء
بيئية**

ماركة	قيمة	معايير	أداء
	الفئة 1 غير قابل للاحتراق	المتحدة في 13501-1	التعامل مع الحرائق
	3TVOC > 12 مجم/م³ الفئة A+	ايزو 16000	عرض لل مواد الملوثات الداخلي
	حر	-	غبار مادة خطير
	مجم/م³ < 0.005 حف	جييس 3 - 1902	معدل الانبعاثات الفورمالديهايد،
	الحد الأقصى 6.4 جم/لتر (حد الاتحاد الأوروبي) 200 جم/لتر قطة أقل	التوجيه 2004-42	المركبات العضوية المتطايرة على المنتج الجاهز للاستخدام

إعداد الدعم: تأكدم أن الدعم متين عن طريق إزالة جميع الشوائب. إزالة الطلاء القديم والمتفتت ثم غسله بالصابون المناسب. المعجون إذا لزم الأمر وبعد التجفيف يتم تطبيق مثبت مناسب.

SC 00262

ثمابع تطبيق برايمير 1200 باستخدام بكرة الصوف أو فرشاة الصوف أو الرش. بعد 6 ساعات عند 20 درجة مئوية، ضعي 10 C100 OVER و METEORE 10.

باستخدام مجرفة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وملعقة مطاطية، وفرشاة

نظام :

طلب:

عدد الطبقات:

1

دورة التطبيق:

بعد حوالي 24 ساعة عند 20 درجة مئوية، قم بتزيينها بطبقة C100 OVER. لتسليط الضوء على المفاصل والحصول على مظهر يتناسب بشكل أفضل مع قوالب الخرسانة الطبيعية، استخدم PENNARELLI PIXEL الخاص من VALPAINT، والذي يجب تطبيقه قبل تطبيق تشطيب C100 OVER.

بعد أن يجف C100 OVER، يمكنك تطبيق PENNARELLO PIXEL الذي لا يحوي مرة أخرى لجعل الاتصالات ملحوظة بشكل أو بآخر.

يمكن تحقيق 10 METEORE بعدة تأثيرات:

1 تأثير الخرسانة المدمجة.

تخفييف: للحصول على هذا التأثير يجب عدم تخفيف 10 C100 OVER و METEORE. **أهم:** حوالي 1 لتر ملدة 1.5 - 2M طبقة على دعم سلس. C100 أكثر من 1 لتر تقريباً لطبقة واحدة بمساحة 5 - 4M.

2 تأثير ملموس كبير.

التخفييف: للحصول على هذا التأثير يجب عدم استخدام 10 C100 OVER و METEORE لا يمكن تخفييفه. العائد: 10 C100 Over حوالي 1 لتر مساحة 1 - 2M طبقة على دعم سلس. C100 أكثر من 1 لتر تقريباً لطبقة واحدة بمساحة 4 - 5M.

3 تأثير الخرسانة العتيقة

تخفييف: لإعادة إنشاء هذا التأثير، يجب عدم تخفيف 10 C100 Over و METEORE. **أهم:** حوالي 1 لتر ملدة 1.5 - 1M طبقة على دعم سلس. C100 أكثر من 1 لتر تقريباً لطبقة واحدة بمساحة 5 - 4M.

4 تأثير الخرسانة ضئيلة.

تخفييف: لإعادة إنشاء هذا التأثير، يجب عدم تخفيف 10 C100 OVER و METEORE بينما يجب تخفيف 10 C100 Over و METEORE 10 M 1.5 - 1M 10 C100 طبقة على دعم سلس. C100 أكثر من 1 لتر تقريباً ملدة 5 - 4M.

5 تأثير الخرسانة المصقولة.

تخفييف: لهذا الإصدار، يجب عدم تخفيف 10 C100 OVER و METEORE. **أهم:** حوالي 1 لتر ملدة 1.5 - 1M طبقة على دعم سلس. C100 أكثر من 1 لتر تقريباً ملدة 5 - 4M.

6 تأثير الخرسانة المخططة.

تخفييف: للحصول على هذا التأثير يجب تخفيف 10 METEORE بـ 100 مل من الماء لكل لتر بينما يجب تخفيف 10 C100 Over إلى 10 بالماء. **أهم:** حوالي 1 لتر ملدة 2.5 - 2M طبقة على دعم سلس. C100 أكثر من 1 لتر تقريباً ملدة 3 - 2.5M.

ملحوظة: قبل متابعة التطبيق، شاهد بعناية الفيديو التعليمي حول التأثير الخاص الذي سيتم إنشاؤه

درجة حرارة التطبيق: بين +10 درجة مئوية و +30 درجة مئوية.
الحافظ على: في حاوية مغلقة بإحكام، حتى بعد الاستخدام، عند درجة حرارة تتراوح بين +10 درجة مئوية و +30 درجة مئوية.
استقرار: حوالي سنة واحدة في عبوات مغلقة بإحكام، ولم يتم فتحها أبداً.

الورقة الفنية رقم SC 00262 الصادرة عن مدير مراقبة الجودة

الإصدار رقم 3 مايو 2020

الصفحة 2 من 2