

SC00253

MAVERICKS

صحيفة الحقائق البيئية

اسم:

فرقة:

يستخدم:

سمات:

MAVERICKS

هو دهان ذو أساس مائي للديكورات الداخلية ، ويتميز بانعكاسات متوجهة ولعب ثلاثي الأبعاد للألوان
يستحضر حرّكات البحر.
دهان ديكوري مائي

30 ±1300 جم / LT عند 25 درجة مئوية

3.100 cps

الوزن المحدد:

اللزوجة:

أتمّر:

9-متر مربع / لتر طبقة واحدة (قد تختلف حسب الخشونة
والمسامية وامتصاص الدعامة وطريقة التطبيق)

براق شبه لامع
لون كتالوجالتأثير الجمالي:
الألوان:

LT. 0.500

التعبئة والتغليف:

1 ساعة عند 20 درجة مئوية

سطح:

3-4 ساعات عند 20 درجة مئوية

الطبقة الثانية:

ساعة عند 20 درجة مئوية 24

في العمق:

هودهان ذو أساس مائي للديكورات الداخلية ، ويتميز بانعكاسات متوجهة ولعب ثلاثي الأبعاد للألوان
يستحضر حرّكات البحر.

من السهل تطبيق MAVERICKS وتحقيق تأثيرات مغربية وممتعة خاصة ومحسّنة حقاً. بفضل جزيئاته
البلورية ، يمكنه خلق أجواء فريدة. للحصول على الظلال الكلاسيكية التي تميز ، ماVERICKS ما عليك سوى
إضافة أواني ، L50 في نغمتين مختلفتين ، إلى كل من قدرى .MAVERICKS

تجفيف:

الخصائص و المقاومة:

أداء بيئي:

ملصق	قيمة	معيار	أداء
	حر	-	غياب مواد ضار
	ملمح / م $>0.005 \times^2$ F*****	JIS A1902-3	معدل انبعاث فورمالديهايد X
	14 جرام / لتر كحد أقصى حد الاتحاد الأوروبي 200 جم / لتر قطة أ. / لتر	تشريع الأوروبي 2004-42-EC	المركبات الفضفاضة المتطرفة على المنتج الجاهز للاستخدام

أول الطلاء القديم المتهالك واغسله بالصابون المناسب. ضع المعجون إذا لزم الأمر للحصول على سطح أملس ،
وبعد التجفيف ، ضع الرمل بعد ذلك مثباً مناسباً. ثم تابع تطبيق MAVERICKS و NAUTILUS

تحضير للقاعدة:

تخفيض:

تحضير للمنتج:

جاهز للإستخدام

SC00253

طلب:

نظام:

عدد الطبقات: 1

دوره التطبيق: ضع طبقة تغطية من NAUTILUS باستخدام بكرة أو فرشاة طبقتان للألوان البيضاء والخفيفة ، مع عبور الممرات قدر الإمكان ، على أسطح جديدة سلية وناعمة.

بعد 8 ساعات على درجة مئوية تابع تطبيق ، باستخدام الفرشاة المزدوجة المتوفرة لهذا التأثير ، 102 PV ملكونة من فرشتين ، حتى تتمكن من غمس إحداهما بلون واحد والأخرى في اللون الآخر دون قلبها على الإطلاق .

قم بتطبيق MAVERICKS تدريجياً على مساحة صغيرة تبلغ حوالي 1-2 متر مربع في المرة الواحدة إذا كانت درجة الحرارة بين 15 و 20 درجة مئوية. في حالة انخفاض درجات الحرارة ، يمكن توسيع مساحة التطبيق تدريجياً. تتكون تقنية التطبيق من تطبيق القليل من المنتج مع ضربات الفرشاة بالتناوب في جميع الاتجاهات. ثم كرر مرة أخرى ، باستخدام الطلاء شبه الصلب ، باستخدام فرشاة 103 PV ولكن بدون طلاء ، بضربات الفرشاة المتقطعة وتحريك الجزئيات البولورية لـ MAVERICKS بالقوة. سيؤدي هذا إلى إعادة إنتاج موجات البحر الحقيقية ، على نطاق واسع وخشون إلى حد ما ، ولكن ليس دائرياً. كملسة الأخيرة ، من الممكن إعطاء ضربات فرشاة خفيفة ومتقطعة لإزالة أي آثار تتركها الفرشاة

درجة حرارة التطبيق: بين +5 درجة مئوية و +25 درجة مئوية

الحفظ على: في وعاء مغلق جيداً ، حتى بعد الاستخدام ، عند درجة حرارة تتراوح بين +10 درجة مئوية و +30 درجة مئوية

استقرار: حوالي عامين في علب مغلقة ياحكام ، لم تفتح أبداً.

ملحوظات:
تخلط جيداً قبل الاستخدام بصلب خشبي أو معدني.

يجب أن تتراوح درجة حرارة التطبيق بين +5 درجة مئوية و +30 درجة مئوية. نظف الأدوات فور استخدامها بالماء والصابون

الورقة الفنية رقم SC 00253 الصادرة عن مدير مراقبة الجودة

الطبعة رقم 2 يناير 2020

