

SC00152

PRIMART 600

بطاقة تقنية

اسم:

فرقة:

يستخدم:

سمات:

PRIMART 600

قاعدة مائية قابلة للتنفس للداخل .

دهان مائي احترافي أبيض مائي يتميز بتغطية عالية وبياض ملحوظ.

الوزن المحدد:

+1.690 جم / لتر. عند 20 درجة مئوية 6700 كيس

اللزوجة:

12-14 م / 2 لتر. بطبقة

قد يختلف حسب خشونة السطح ، المسامية ، امتصاص الركيزة وطريقة التطبيق)

أثر:

سارية

أبيض (من الممكن تلوين المنتج بـ COLORI أو ألوان أخرى للأنظمة القائمة على الماء المقاومة للأشعة فوق البنفسجية)

التأثير الجمالي:

لون:

التعبئة و التخفيف :

LT. 5 - LT. 1 - LT. 2.5

ثلاثون دقيقة عند 20 درجة مئوية

ساعتان عند 20 درجة مئوية

12 ساعة عند 20 درجة مئوية

السطح:

الطبقة الثانية:

في العمق:

المقاومة في الجو الريفي والبحري.

المنتج لا يمنع البناء من العرق.

أزل الطلاء القديم المتهاك واغسله بالصابون المناسب. ثم يتم وضع المعجون عند الضرورة ، وبعد التجفيف ،

يكون الرمل ذو سطح أملس للغاية ، وبعد وضع طبقة من Primart600 مخففة بنسبة 50% بالماء ، وبعد حوالي

4 ساعات عند 20 درجة مئوية يتم تخفيف طبقة ثانية من Primart 600 المخفف. 20-15 بالماء.

على العكس من ذلك ، إذا كانت الأسطح صلبة جداً وناعمة لا تنهار أو جديدة ، لا تستخدم الرمل إلا عند

الضرورة لجعل السطح أملساً. ثم ضع طبقة واحدة من Primart 600 المخفف بالماء بنسبة 20-15. يتم دهن

بريمارت 600 بلفافة صوف أو بالرش بممرات متقاطعة للحصول على تغطية أفضل. بعد 4 ساعات عند 20 درجة

مئوية ، ضعي Sabulador Lux أو Matt.

يميع يخفف: 15 - 20% بالماء

التحضير للمنتج:

طلب:

نظام:

عدد الطبقات:

استقرار:

فرشاة- رولة - رش

1-2

حوالي عامين في علب مغلقة جيداً ولم تفتح أبداً

ملحوظات

يجب ألا تقل درجة حرارة التطبيق والتخزين عن + 5 درجة مئوية ولا تزيد عن + 30 درجة مئوية. نظف الأدوات بعد الحكمة بالماء والصابون. هذا المنتج حساس للتلويح.

الورقة الفنية رقم SC 00152 الصادرة عن مدير مراقبة الجودة

الطبعة رقم 10 أغسطس 2019