


www.valpaint.it

SC00233

PRIMER 1000**بطاقة تقنية****اسم:****فرقة:****يستخدم:****سمات:****تجفيف:****الخصائص و المقاومة:****التحضير للمنتج:****طلب:****التحضير للقاعدة:****PRIMER 1000**

مع الماء

برايروذ أساس مائي رمادي فاتح للديكورات الداخلية سهل تطبيق الراتنجات والماء المائية الخاصة التي تسمح بالتعرف

الوزن المحدد:
أثغر: 1.465± 30 جم / لتر، عند 20 درجة مئوية

طبقة واحدة (قد تختلف حسب الخشونة والمسامية وأمتصاص الدعامة وطريقة التطبيق)

استقرار: 24 شهرًا ، التخزين بين + 5 درجات مئوية و + 30 درجة مئوية

رمادي فاتح

الألوان: التعبئة والتغليف:

LT. 0,500 - LT. 1

سطح: الطبقة الثانية:

ساعتان عند 20 درجة مئوية

في العمق: PRIMER بالماء

6-4 ساعات عند 20 درجة مئوية

اللون الرمادي الفاتح ضروري للحصول على التأثيرات الزخرفية لـ

PRIMER 1000. سهل التطبيق ويتميز بخطورة ومقاومة جيدة ومقاومة وقابل

للغسل. يمكن تطبيقه على عدة أنواع من الدعامات مثل الأسمنت والطلاء والجص و Placoplâtre والخشب

والحديد وال PVC وعلى الأسطح المطلية بالفعل بشرط أن تكون مثبتة جيداً على الدعامة.

تجفيف: جاهز للاستخدام

نظام: فرشاة - رول - رش

عدد الطبقات: 2 - 1 تغطية

الجداران القديمة. إزالة الطلاء القديم المتهالك وغسله بالماء والصابون المناسب. ثم قم بتطبيق برايمر مناسب لنوع الدعم. بمجرد أن يجف التمهيدي تماماً ، ضع طبقة من Primer 1000. بعد 6 ساعات عند 20 درجة مئوية . Light Klondike Tابع تطبيق

جداران جديدين. نظيف ، وإذا لزم الأمر ، ضع مادة حشو على السطح المراد معالجته. بعد التجفيف الكامل ، قم بالرمل وقم بوضع طبقة من البرايمير مناسب لنوع الدعامة. بمجرد أن يجف التمهيدي تماماً ، ضع طبقة من Primer 1000. بعد 6 ساعات عند 20 درجة مئوية . Klondike Light Tابع تطبيق

الخشب والزجاج والسبائك الخفيفة والحديد المطلي. قم بتقليل الدعم تماماً وصنفه السطح لجعله أملساً ونظيفاً. ضع طبقة من البرايمير المناسب لطبيعة الدعامة ثم طبقة من Primer 1000. بعد 6 ساعات عند 20 درجة مئوية ، تابع تطبيق Klondike Light.

حديد جديد غير معالج. قم بتقليل الدعامة بحذر ، وأزل كل آثار الصدأ وقم بوضع طبقة (أو أكثر) من مزيل الصدأ المناسب. بمجرد أن يجف مقاومة الصدأ ، ضع طبقة من Primer 1000. بعد 6 ساعات عند 20 درجة مئوية ، تابع تطبيق Klondike Light.

صفحة 1 من 2



www.valpaint.it

SC00233



UNI EN ISO 9001:2000
Certificato Nr. 501005957

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

ملحوظات
بجب أن تتوافق درجة حرارة التطبيق بين +30 درجة مئوية و +5 درجة مئوية. نظف الأدوات فور استخدامها بالملاء والصابون

الورقة الفنية رقم SC 00233 الصادرة عن مدير مراقبة الجودة

الطبعة رقم 1 ديسمبر 2011