

SC00228

SABULADOR SOFT

ورقة فنية وبيئية

اسم:

فرقة:

يستخدم:

سمات:

SABULADOR SOFT

طلاءتأثير الانارة

للداخل باملاء.

الوزن المحدد:

30 جم / LT عند 25 درجة مئوية

====

اللزوجة:

أقصى:

فرشاة "على دعامة ناعمة (قد تختلف حسب الخشونة والمسامية والامتصاص وطريقة التطبيق

دعم ناعم طبقتان مظهر مخطّط LT 2 م² / م²

(قد يختلف اعتماداً على الخشونة والمسامية والامتصاص اعتماداً على طريقة التطبيق)

طبقتان LT 2 م² / م²

قد تختلف حسب الخشونة والمسامية والامتصاص وطريقة التطبيق)

شبلام براق

والألوان حسب الكتالوج 500 و Matt Gesso 40 و

Lux Argento 100

التأثير الجمالي:

الألوان:

Lux Oro 200 و Lux Alluminio 300 و Lux Bianco

1LT - LT. 2,5 - LT5

التعبئة والتغليف:

ساعة عند 20 درجة مئوية

سطح:

3-4 ساعات عند 20 درجة مئوية

الطبقة الثانية:

24 ساعة عند 20 درجة مئوية

في العمق:

تجفيف:

الخصائص و المقاومة:

إنه دهان مائي للديكورات الداخلية ينتج انعكاسات أصلية للغاية للرمل المضيء بشكل خاص. بفضل Soft ، تكتسب الغرف طابعاً حصرياً وأنيقاً ، بأسلوب حديث أو كلاسيكي ولكن دائماً ما يتماشي مع أحدث اتجاهات الديكور. Soft

Sabulador هو دهان عالي الجودة ومسامي و مقاوم للغسيل ويكون إعادة طلاؤه بأي نوع من الطلاء المائي.

أداء بيئي:

العلامة التجارية	قيمة	المعيار	أداء
	3TVOC > 1 مجم / م ² فائدة	ISO16000	عرض لل مواد تلوث التصميم الداخلي
	حر	-	غياب مادة خطير
	2X > 0.005 مجم / م ² **** F	3 JIS A1902-	معدل انبعاث فورمالديهايد X ،
	23 جم / لتر كحد أقصى (حد الاتحاد الأوروبي 200 جم / لتر) قطة أ. / لتر	التوجيه 2004-42-EC	المركيبات الفوضوية المتطربة على المنتج الجاهز للستخدام

الصفحة 1 من 3

SC00228

دعامات قديمة. إزالة الطلاء القديم المتهالك وغسله بالماء والصابون المناسب. ثم ضع طبقة من PRIMART 600 مخففة بنسبة 50% بالماء والتي ستكون بمثابة مثبت. بعد حوالي 4 ساعات عند 20 درجة مئوية ، ضع طبقة ثانية من 600 PRIMART مخفف 20-30% بالماء. من ناحية أخرى ، إذا كانت الأسطح في حالة جيدة ولا تهار ، ضع طبقة من Primart600 مخففة بنسبة 20% - 20-15 بالماء.

بعد 4 ساعات عند 20 درجة مئوية ضعي Sabulador Soft

دعم جديد. حاكم إغلاق السطح جيداً. بعد التجفيف ، ضع الرمل طبقة من PRIMART 006 مخفف بنسبة 1502% بالماء. بعد 4 ساعات عند 20 درجة مئوية ، ضعي .. SABULADOR SOFT

التحضير للقاعدة:

جاهز للإستخدام

تحفيف:

==

==

بفرشة
2 - 1

نسبة التحفيف:

حالة الوعاء:

نظام:

عدد الطبقات:

التحضير للمنتج:

طلب:

دورة التطبيق:

للحصول على ألوان الكتالوج ، من الضروري مزج Col. Oro 200 أو Argento 100 أو بالكمية اللازمة من معجون تلوين Colori. من الممكن أيضًا إجراء تلطيخ باستخدام نظام Valclone اللوبي.

مظهر "Brushstroke": يوضع ويعمل Sabulador Soft باستخدام فرشاة PV 09 في جميع الاتجاهات. بعد 4 ساعات عند 20 درجة مئوية ، ضع الطبقة الثانية ، واستمر في ذلك كما في الأولى. **مظهر مخطط:** قم بتطبيق Sabulador Soft باستخدام بكرة PV95 في جميع الاتجاهات ، ثم في التمرين الأخيرة ، تابع بشكل عمودي من أعلى إلى أسفل. بينما لا يزال المنتج رطبًا ، تابع عملية الإنهاء باستخدام الملعق PV 88 أو PV 89 مع ترك الخطوط الرئيسية مستقيمة قدر الإمكان من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى. بعد 4 ساعات عند 20 درجة مئوية ، ضع الطبقة الثانية باستخدام بكرة وملعقة كما في الأولى.

تأثير الرخام لـ 10: ضع 10 METEORE على الحائط بالكامل ، باستخدام مجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ PV 44. ثم ، بينما لا يزال المنتج رطبًا ، استخدم فرشاة PV105 لإنشاء كرات رخامية غير منتظمة ومموجة على الدعامة في اتجاه مائل ، من أعلى إلى أسفل ومن أسفل أعلى بعد 30-40 دقيقة عند 20 درجة مئوية ، رش الماء على شرائط على الحائط باستخدام بخاخ PV 106. هذا سيجعل من السهل تعييم 10 Meteore باستخدام مجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ PV 44.

بعد 24 ساعة عند 20 درجة مئوية ، قم بالتبين بإسفنجية مضغوطة ، باستخدام طلاء SABULADOR SOFT ليتم تطبيقه في طبقتين مغطتين ، انتظر 4 ساعات عند 20 درجة مئوية بعد كل تم ريره. أثناء التطبيق التالي لـ SABULADOR SOFT قم بتوزيع المنتج على الدعامة بالكامل ثم قم بإزالته بالإسفنجية وشطفها بالماء وعصرها جيداً. يجب عليك إزالة اللون عن طريق ممارسة ضغط أكر أو أقل لخلق الفروق الدقيقة وفقاً لذوقك في الجزء الأكر نعومة من الدعم ، بينما على مستوى الأخداد يمكنك ترك لون أكر أو أقل لإبراز التأثير الرخامى.

SC00228

إنه دهان ما ي للديكورات الداخلية ينتج انعكاسات أصلية للغنية للرمل المضيء بشكل خاص. بفضل Sabulador Soft، تكتسب الغرف طابعاً حصرياً وأنيقاً، بأسلوب حديث أو كلاسيكي ولكن داً ما يتماشى مع أحد اتجاهات الديكور. Sabulador Soft هو دهان عالي الجودة ومسامي و مقاوم للغسيل و يمكن دهنء بأي نوع من الطلاء اهلاً بي.

تأثير الرخام لـ 12 Meteore تستخدم مع إسفنجية مضغوطة اللمسة النهائية TFOS RODALUBAS والتي يجب تخفييفها بنسبة 30-30% وتطبيقها كخطاء لأول طبقيتين. بين الطبقة الأولى والثانية انتظر 4 ساعات عند 20 درجة مئوية.

أثناء التطبيق اللاحق لـ SABULADOR SOFT، كطبقة ثالثة بلون مختلف، قم بتنويع المنتج على الدعامة بالكامل ثم قم بيازته بإسفنجية مغسولة باملاء وعصرها جيداً. يجب عليك إزالة اللون عن طريق ممارسة ضغط أكثر أو أقل لإنشاء ظلال حسب ذوقك على الجزء الأكثر نعومة من الدعم بينما على مستوى الأخداد يمكن ترك لون أكثر أو أقل لإبراز تأثير الرخام.

في حالة التمرير الرابع ، مع تطبيق لون SABULADOR SOFT مختلف عن الألوان الأخرى يجب وضع المنتج فقط في الأخداد ، أو على أجزاء محدودة معينة ، ومزجها مع الإسفنج المغسول باملاء والعصر جيداً.

درجة حرارة التطبيق: أكبر من +5 درجة مئوية وأقل من +30 درجة مئوية

الحفظ على: في وعاء مغلق جيداً، حتى بعد الاستخدام ، عند درجة حرارة أعلى من +10 درجة مئوية وأقل من +30 درجة مئوية

استقرار: حوالي عامين لحاوية مغلقة جيداً وغير مفتوحة.

ملحوظة: قبل متابعة التطبيق ، شاهد بعناية فيديو تعليمي عن التأثير الخاص المطلوب تحقيقه

دورة التطبيق:

ملحوظات:

تخلط جيدا قبل الاستخدام. نظف الأدوات فور استخدامها باملاء والصابون.

الورقة الفنية رقم SC 00228 الصادرة عن مدير مراقبة الجودة:

يوليو 2020

الإصدار رقم 5

