



## بطاقة تقنية

# ACRILSILOX

طلاء خارجي غير لامع أساسه السيلوكسان

## وصف المنتج

دهان مائي غير لامع يعتمد على الفلوسبار وراتنجات الأكريليك والسيلوكسان ، مما يمنح المنتج خصائصه الممتازة في الغسل وفي الوقت نفسه نفاذية عالية لبخار الماء وقوة تعبئة ممتازة. الفلوسبار معدن لا يحتوي على الجزء الناعم القابل للتنفس من السيليكا وبالتالي يعتبر آمناً وغير ضار بالصحة.

## يستخدم

وجهة :	خاص بـ:
الداخلية	ركائز اسمنتية
الخارج	الجدران والواجهات

## تحضير القاعدة

يضمن التحضير المناسب للركيزة أفضل النتائج من حيث العائد والإنهاء والمقاومة بمرور الوقت. بالنسبة لفرنسا: يتوافق مع DTU 59.1

## معالجة الركائز القائمة على الأسمنت

- وسائط جديدة: نظف السطح من آثار الغبار أو الأوساخ. تحضير الركيزة مع ADIFIX مخففة سابقا.
- ركائز مغلقة بالفعل: تأكد من أن حالة المنتج الحالي بحالة ممتازة: قم بتطبيق المنتج مباشرة. إذا ظهر على السطح تقشير أو تقشر أو طباشير ، فقم بفك وإزالة الأجزاء غير اللاصقة واستمر كما في دعم جديد.

## معلومات إضافية:

- تأكد دائما من أن الدعامات سليمة وجافة ونظيفة.
- قم بإزالة جميع آثار الغبار والأوساخ قبل التطبيق.
- يمكن أن تغير طبيعة الدعم المظهر النهائي للمنتج.

المعلومات التي تم إدخالها في هذه الورقة الفنية هي تعبير عن خبرتنا ومعرفةنا التقنية وهي إرشادية فقط. Adicolor لا يمكن أن تكون مسؤولة عن استخدامها. لأن تطبيق المنتجات يتم خارج نطاق سيطرتنا. قد تكون البيانات والأساليب المقدمة هنا عرضة للتغيير بسبب أي تطور تقني غير متوقع. هذه الورقة تلغي وتحل محل أي نسخة سابقة.

تطبيق

مواد التطبيق

- فرشاة
- لفافة
- مسدس رش

طلب

- يوصى بتطبيق المنتج المخفف مسبقاً في طبقتين.

خصائص تقنية

من 10 إلى 12	-	-	الغطية النظرية لكل طبقة (م <sup>2</sup> / ℓ)	
فرشاة / أسطوانة 15 إلى 20 مسدس من 20 إلى 25	ماء	-	ترقق (%)	
2 إلى 4	ساعات	-	المس جاف (عند 25 درجة مئوية)	
من 8 إلى 10	ساعات	-	تجفيف كامل	
6 إلى 8	ساعات	-	استعادة	
1600	عند 20 درجة مئوية	ISO 2811	الكثافة (kg / ℓ، ± 0.02)	
القاعدة البيضاء: 14000 إلى 16000 قاعدة محايدة: 18000 إلى 20000	عند 20 درجة مئوية	ISO 2555	لزوجة بروكفيلد (mPa s)	
8.5	-	-	الرقم الهيدروجيني ± 0.5	
65	-	-	بقايا جافة بالوزن (± 1 %)	

\* تشير البيانات الواردة في الجدول إلى القياسات التي تم إجراؤها في نهاية الإنتاج.

تنظيف المعدات

- نظف المعدات بالماء والصابون مباشرة بعد الاستخدام.

تحذيرات ومعلومات إضافية

- لا تستخدم المنتج في درجات حرارة (الهواء والوسائط) أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 28 درجة مئوية.
- قد تختلف أوقات التجفيف الموضحة حسب الرطوبة ودرجات الحرارة المحيطة.
- قم بعمل تقدير دقيق لمقدار المنتج الذي تحتاجه لتجنب نفاد المنتج أثناء عملية التطبيق. سيؤدي ذلك إلى تجنب مخاطر الاختلافات اللونية.
- تعتبر الاستهلاكات المشار إليها إرشادية وتتنوع أيضاً بشكل كبير وفقاً لظروف الدعم وطرق التطبيق.
- تخطط المنتجات جيداً قبل الاستخدام.
- قم بإزالة أشرطة التنقيع عندما يكون المنتج لا يزال طازجاً .
- يوصى دائماً بإجراء عينة اختبار قبل الوسيط المحدد قبل بدء العمل النهائي.

## المناولة والتخزين

- معلومات الأمان الخاصة بالمستخدم موجودة في ملف بيانات السلامة
- استخدم المنتج وفقاً لمعايير الصحة والسلامة الحالية.
- لا تفرق العبوة في البيئة .
- قم بتخزين المنتج غير المخفف في العبوة الأصلية مغلقاً بإحكام ، في مكان بارد وجاف بعيداً عن الصقيع ومصادر الحرارة.
- احمِ المنتج دائماً من التجمد.

## الألوان

### الألوان المتاحة:

- أبيض

### التظليل ممكن مع نظام التظليل الخاص بنا

- أبيض = قاعدة بيضاء
- قاعدة متوسطة
- قاعدة محايدة

مخططات الألوان المرجعية	<ul style="list-style-type: none"><li>Adicolor مخطط ألوان "Le sensazioni del colore"</li><li>NCS ®</li></ul>
-------------------------	--

- في حالة التلوين ، تأكد من استخدام عبوات قواعد المنتج والملونات التي تنتمي إلى نفس دفعة الإنتاج لتجنب أي اختلاف في الدرجة.
- يوصى بخلط جميع الكميات المكونة من عدة عبوات لتجنب الاختلافات في الدرجة واستخدام اللمس النهائي والتلوين من نفس دفعة الإنتاج.
- يجب اعتبار الألوان الموجودة في كتالوجاتنا ، حتى عند إعادة إنتاجها في المنتج الفعلي ، إرشادية. قد تختلف الألوان حسب
- لتطبيق والخلفية ونوع الإضاءة والبيئة.
- يوصى باختبار اللون والتحقق منه قبل التطبيق النهائي لتجنب النزاعات.