



مفهومه من قبل اطباء الجلدية

بطاقة تقنية

ADIPÙ

طلاء أكريليك قابل للتنفس وقابل للغسل
عتامة كبيرة

وصف المنتج

طلاء أكريليك ، قابل للغسل والرشح ، ذو مظهر غير لامع ، والذي يتميز بخصائصها الرئيسية وهي التعتميم العالي للغاية. يمكن اعتباره منتج ذو طبقة واحدة.

يستخدم

خاص بـ :	وجهة :
ركائز الأسمنت والجبس وألواح الجبس	الداخلية
الجدران والسقوف	

تحضير القاعدة

يضمن التحضير المناسب للركيزة أفضل النتائج من حيث العائد والإنهاء
والمقاومة بمرور الوقت. بالنسبة لفرنسا: يتوافق مع 1 DTU 59.1

معالجة الجدران والأسقف

▪ وسائل جديدة: نظف السطح من آثار الغبار أو الأوساخ. تحضير الركيزة مع

▪ مخففة سابقاً ADIFIX

▪ ركائز مغلفة بالفعل: تأكد من أن حالة المنتج الحالي بحالة ممتازة: قم بتطبيق المنتج مباشرة. إذا ظهر على السطح تقشير أو تقرش أو طباشير ، فقم بفك وإزالة الأجزاء غير اللاصقة واستمر كما في دعم جديد
معلومات إضافية :

▪ تأكيداً من أن الدعامات سلية وجافة ونظيفة.

▪ قم بإزالة جميع آثار الغبار والأوساخ قبل التطبيق.

▪ يمكن أن تغير طبيعة الدعم المظهر النهائي للمنتج.

المعلومات التي تم إدخالها في هذه الورقة الفنية هي تعبير عن خبرتنا ومعرفتنا التقنية وهي إرشادية فقط.
لأن تطبيق المنتجات يتم خارج نطاق سلطتنا، قد تكون البيانات والأساليب المقدمة هنا عرضة للتغيير بسبب أي ظهور تقني غير متوقع.
هذه الورقة تلقي وتحل محل أي نسخة سابقة.

تطبيق

مواد التطبيق

- فرشاة
- لفافة
- مسدس رش

طلب

- يوصى بتطبيق المنتج المخفف مسبقاً في طبقة أو طبقتين.

خصائص تقنية

من 10 إلى 12	-	-	الغطية النظرية لكل طبقة (m ² / ℓ)	
فرشاة / أسطوانة 20 إلى 25 مسدس من 25 إلى 30	ماء	-	ترقق (%)	
4 إلى 2	ساعات	-	المس جاف عند (25 درجة مئوية)	
من 8 إلى 10	ساعات	-	تجفيف كامل	
6 إلى 8	ساعات		استعادة	
1.640	عند 20 درجة مئوية	ISO2811	الكتافة (kg / ℓ, ± 0.02)	
من 16000 إلى 18000	عند 20 درجة مئوية	ISO2555	لزوجة بروكفيلد s	
8.5	-	-	الرقم البيروجيني ± 0.5	
65	-	-	بقايا جافة بالوزن (%) ± 1	
3 الصف	-	ISO11998	مقاومة الفرك والتنظيف الربط	
الصف 2	-	ISO2814	تغطية	
الللمعان 2.5 ماتي جدا	-	ISO2813	مؤشر الللمعان (عند 60 درجة)	

* تشير البيانات الواردة في الجدول إلى القياسات التي تم إجراؤها في نهاية الإنتاج.

تنظيف المعدات

- نظف المعدات بالماء والصابون مباشرة بعد الاستخدام.

تحذيرات ومعلومات إضافية

- لا تستخدم المنتج في درجات حرارة (الهواء والوسائل) أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 28 درجة مئوية .
- قد تختلف أوقات التجفيف الموضحة حسب الرطوبة ودرجات الحرارة المحيطة.
- قم بعمل تقدير دقيق لمقدار المنتج الذي تحتاجه لتجنب نفاذ المنتج أثناء عملية التطبيق. سيؤدي ذلك إلى تجنب مخاطر الاختلافات اللونية.
- تعتبر الاستهلاكات المشار إليها إرشادية وتتنوع أيضاً بشكل كبير وفقاً لظروف الدعم وطرق التطبيق.
- تخلط المنتجات جيداً قبل الاستخدام.
- قم بإزالة أشرطة التقنيع عندما يكون المنتج لا يزال طازجاً .
- يوصى دائمًا بإجراء عينة اختبار قبل الوسيط المحدد قبل بدء العمل النهائي .

المعلومات التي تم إدخالها في هذه الورقة الفنية هي تعبير عن خبرتنا ومعرفتنا التقنية وهي إرشادية فقط. Adicolor لا يمكن أن تكون مسؤولة عن استخدامها. لأن تطبيق المنتجات يتم خارج نطاق سيطرتنا، قد تكون البيانات والأساليب المقدمة هنا غير مناسبة للتغيير بسبب أي تطور تقني غير متوقع. هذه الورقة تلقي وتحل محل أي نسخة سابقة.

المناولة والتخزين

- معلومات الأمان الخاصة بالمستخدم موجودة في ملف بيانات السلامة .
- استخدم المنتج وفقاً لمعايير الصحة والسلامة الحالية.
- لاتفرق العبوة في البيئة .
- قم بتخزين المنتج غير المخفي في العبوة الأصلية مغلقاً بإحكام ، في مكان بارد وجاف بعيداً عن الصقيع ومصادر الحرارة.
- احم المنتج دائماً من التجمد.

الألوان

الألوان المئاتية

أبيض

المعلومات التي تم إدخالها في هذه الورقة الفنية هي تعبير عن خبرتنا ومعرفتنا التقنية وهي إرشادية فقط. لا يمكن أن تكون مسؤولة عن استخدامها. لازم تطبق المنتجات يتم خارج نطاق سيطرتنا. قد تكون البيانات والأساليب المقدمة هنا عرضة للتغير بسبب أي تطور تقني غير متوقع. هذه الورقة تلقي وتحل محل أي نسخة سابقة.