



محفوظة من قبل اطباء الجلد

بطاقة تقنية

LAVABILE PROFESSIONALE

دهان مائي قابل للغسل

وصف المنتج

دهان غير لامع ، في المرحلة المائية ، قابل للغسل ، ذو نوعية جيدة وسهل التطبيق. مناسب بشكل خاص للعمل الاقتصادي.

يستخدم

خاص بـ:

ركائز الأسمنت والجبس
وألواح الجبس
الجدران والسقوف

وجهة :

الداخلية

تحضير القاعدة

يضمن التحضير المناسب للركيزة أفضل التائج من حيث العائد والإنهاء والمقاومة بمرور الوقت. بالنسبة لفرنسا: يتوافق مع DTU 59.1

معالجة الجدران والأسقف

- وسائل جديدة: نظف السطح من آثار الغبار أو الأوساخ. تحضير الركيزة مع ADIFIX مخففة سابقا.
- ركائز مختلفة بالفعل: تأكد من أن حالة المنتج الحالي بحالة ممتازة: قم بتطبيق المنتج مباشرةً. إذا ظهر على السطح تقشير أو تقشر أو طباشير ، فقم بفك وإزالة الأجزاء غير اللاصقة واستمر كما في دعم جديد.

معلومات إضافية:

- تأكد دائمًا من أن الدعامات سليمة وجافة ونظيفة.
- قم بإزالة جميع آثار الغبار والأوساخ قبل التطبيق.
- يمكن أن تغير طبيعة الدعم المظهر النهائي للمنتج.

المعلومات التي تم إدخالها في هذه الورقة الفنية هي تعبير عن خبرتنا ومعرفتنا التقنية وهي إرشادية فقط. لا يمكن أن تكون مسؤولة عن استخدامها. لازم تطبق المنتجات يتم خارج نطاق سيطرتنا. قد تكون البيانات والأساليب المقدمة هنا عرضة للتغيير بسبب أي ظهور تقني غير متوقع. هذه الورقة تلقي وتحل محل أي نسخة سابقة.

تطبيق

مواد للتطبيق:

- فرشاة
- لفافة
- مسدس رش

طلب:

يوصى بتطبيق المنتج المخفف مسبقاً في طبقتين.

خصائص تقنية

من 8 إلى 10	-	-	الغطية النظرية لكل طبقة	
الفرشاة/الأسطوانة: 20 إلى 25 مسدس: 25 إلى 30	ماء	-	ترقق%	
4 إلى 2	ساعات	-	الماء جاف (عند 25 درجة مئوية)	
من 8 إلى 10	ساعات	-	تجفيف كامل	
8 إلى 6	ساعات		استعادة	
1600	عند 20 درجة مئوية	ISO2811	(kg / l, ± 0.02) الكثافة	
من 13000 إلى 15000	عند 20 درجة مئوية	ISO2555	mPa s زوجة برو كفيلد	
8.5	-	-	0.5± الرقم الهيدروجيني	
68	-	-	1 ± % بقایا جافة بالوزن	
الصف 3		- ISO11998	مقاومة الفرك والتنظيف الربط	
الصف 2	-	ISO2814	تخطية	
الللمعان 2.7 ماتي جدا		- ISO2813	مؤشر اللمعان (عند 60 درجة)	

* تشير البيانات الواردة في الجدول إلى القياسات التي تم إجراؤها في نهاية الإنتاج.

تنظيف المعدات

▪ نظف المعدات بالماء والصابون مباشرة بعد الاستخدام.

تحذيرات ومعلومات إضافية

- لا تستخدم المنتج في درجات حرارة (الهواء والوسائط) أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 28 درجة مئوية .
- قد تختلف أوقات التجفيف الموضحة حسب الرطوبة ودرجات الحرارة المحيطة.
- قم بعمل تقدير دقيق لمقدار المنتج الذي تحتاجه لتجنب نفاذ المنتج أثناء عملية التطبيق. سيؤدي ذلك إلى تجنب مخاطر الاختلافات اللونية.
- تعتبر الاستهلاكات المشار إليها إرشادية وتتنوع أيضاً بشكل كبير وفقاً لظروف الدعم وطرق التطبيق.
- تخلط المنتجات جيداً قبل الاستخدام.
- قم بزيادة أشرطة التقنيع عندما يكون المنتج لا يزال طازجاً.
- يوصى دائماً بإجراء عينة اختبار قبل الوسيط المحدد قبل بدء العمل النهائي.

المناولة والتخزين

- معلومات الأمان الخاصة بالمستخدم موجودة في ملف بيانات السلامة .
- استخدم المنتج وفقاً لمعايير الصحة والسلامة الحالية.
- لاتفرق العبوة في البيئة .
- قم ب تخزين المنتج غير المخفي في العبوة الأصلية مغلقاً بإحكام ، في مكان بارد وجاف بعيداً عن الصقيع ومصادر الحرارة.
- احمر المنتج دائماً من التجمد.

الألوان

الألوان المتاحة:

■ أبيض

الظل ممكن مع نظام التظليل الخاص بنا
أبيض = (قاعدة بيضاء)

"Le sensazioni del colore Adicolor مخطط ألوان " (اختيار الظل الفاتح) (اختيار الظل الخفيف °NCS)	مخططات الألوان المرجعية
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

- في حالة التلوين ، تأكد من استخدام عبوات قواعد المنتج والملونات التي تنتمي إلى نفس دفعه الإنتاج لتجنب أي اختلاف في الدرجة .
- يوصى بخلط جميع الكميات المكونة من عدة عبوات لتجنب الاختلافات في الدرجة واستخدام اللمسة النهائية والتلوين من نفس دفعه الإنتاج .
- يجب اعتبار الألوان الموجودة في كتalogاتنا ، حتى عند إعادة إنتاجها في المنتج الفعلي ، إرشادية .
- قد تختلف الألوان حسب التطبيق والخلفية ونوع الإضاءة والبيئة .
- يوصى باختبار اللون والتحقق منه قبل التطبيق النهائي لتجنب النزاعات .