



بطاقة تقنية

MARMi&GRANITI

تأثير نظام الديكور
الرخام والجرانيت

وصف المنتج

يتيح لك هذا النظام إعادة إنشاء تأثير الرخام والجرانيت الحقيقي بطريقة بسيطة وغير مكلفة. تتميز النهاية بقابلية ممتازة للغسيل ومقاومة التآكل ومتانة اللون بمرور الوقت. يتم توفير كل لون في مجموعة تشمل:

• M&G FONDO

• طبقة تحتية باللون المحدد لكل لمسة نهائية
M&G FINITURA

اللمسة النهائية على أساس رقائق من ألوان مختلفة مختلفة معاً.

• ADILUX

تشطيب شفاف لامع في المرحلة المائية

• OUTILS pour l'application de M&G Finitura

فرشاة Desiré Distender و علامة لإنشاء تأثيرات كتلة

يستخدم

خاص بـ:
ركائز الأسمنت والجبس وألواح الجبس
الجران (مناسب أيضاً للحدود أو الأعمدة أو مخططات المطبخ أو تفاصيل الحمام أو السلام)

وجهة :
الداخلية

تحضير القاعدة

يضمن التحضير المناسب للركيزة أفضل النتائج من حيث العائد والإنهاء

والمقاومة بمرور الوقت. بالنسبة لفرنسا: يتوافق مع DTU 59.1

معالجة الجدران

- وسائط جديدة: نظف السطح من آثار الغبار أو الأوساخ. تحضير الركيمة مع ADIFIX مخفف مسبقاً ، وبعد التجفيف ضع طبقتين بكرة من M&G FONDO ، المقدمة في ، KIT مخففة مسبقاً في الجرعات الموصى بها.
- ركائز مغلقة بالفعل: تحقق من أن حالة المنتج الحالي في حالة ممتازة: قم بتطبيق مباشرة M&G FONDO كما هو موضح في النقطة السابقة. إذا ظهر على السطح تقشير أو تقشر أو طباشير ، فقم بفك وإزالة الأجزاء غير اللاصقة واستمر كما في دعم جديد.

معلومات إضافية:

- تأكد دائماً من أن الدعامات سليمة وجافة ونظيفة.
- قم بإزالة جميع آثار الغبار والأوساخ قبل التطبيق.
- يمكن أن تغير طبيعة الدعم المظهر النهائي للمنتج.

تطبيق

أدوات التطبيق:

- M&G FONDO
الأسطوانة أو الفرشاة
- M&G FINITURA
فرشاة الرغبة أداة النفخ المطلوبة
- ADILUX
الأسطوانة أو الفرشاة أو مسدس الطلاء

طلب:

- مرة واحدة في M&G FONDO جاف ، تابع تطبيق M&G FINITURA مع Brosse Desiré في التمريبات القصيرة والمتقاطعة وغير المنتظمة. ابدأ من زاوية أعلى للجدار وانزل. استمر في هذا التطبيق لمدة 15-20 دقيقة (قد تختلف هذه المرة حسب درجة الحرارة والرطوبة وسرعة التطبيق).
- عندما تبدأ في ملاحظة جفاف طفيف ، قم بتشغيل الأداة Desiré Distender على السطح ، دائماً بحركة متقاطعة وبدقة أكثر أو أقل ، لتسطيح الندف وتحقيق التأثير النهائي المطلوب. أكمل المهمة بهذه الطريقة.
- بمجرد أن يجف تماماً ، قم بحمايته ولمعه بطبقة أو طبقتين من اللمعان ADILUX انظر ورقة البيانات لمزيد من التفاصيل.
- للحصول على تأثير مثل الكتل أو الطوب ، باستخدام مسطرة البناء وفرشاة صغيرة أو قلم التحديد الموجود في المجموعة يمكنك إنشاء مفاصل خاطئة بالأبعاد واللون المطلوبين .
- ينصح أولاً بتحديد الخطوط بقلم رصاص للتحقق من دقة القياسات.

خصائص تقنية

M&G Fondo كل الألوان: من 10 إلى 12 M&G Finitura Bianco Carrara : 7 à 8 Kashmir White : 11 à 12 Serizzo : 5 à 6 Rosa Porrino : 4 à 5 Nero d'Africa : 4 à 5 Giallo Veneziano : 4 à 5 New Imperial : 4 à 5 Juparana : 4 à 5	هذه عائدات متغيرة حسب اللون وتأثير النهاية المطلوبة	-	التغطية النظرية لكل طبقة (م ² / ℓ)	
M&G Fondo من 20 إلى 30 M&G Finitura جاهز للإستخدام	ماء	-	ترقق %	
M&G Fondo : 4 إلى 2 M&G Finitura : 6 إلى 4	ساعات	-	المس جاف - عند (25 درجة مئوية)	
M&G Fondo : من 8 إلى 10 M&G Finitura : 24	ساعات	-	تجفيف كامل	
M&G Fondo : من 8 إلى 10 M&G Finitura : من 10 إلى 12 Adilux : 12			الانتعاش (إذا لزم الأمر)	
M&G Fondo 1.5000 M&G Finitura 1.000	عند 02 درجة مئوية	ISO2811	الكثافة (kg / ℓ، ± 0.02)	
M&G Fondo : 14.000 à 16.000	عند 20 درجة مئوية	ISO2555	mPa s لزوجة بروكفيلد	
M&G Fondo : 8.5 M&G Finitura : 6.5	-	-	الرقم الهيدروجيني ± 0.5	
M&G Fondo : 6 8 M&G Finitura : 17	-	-	بقايا جافة بالوزن % ، ± 1	

*

تشير البيانات الواردة في الجدول إلى القياسات التي تم إجراؤها في نهاية الإنتاج.

راجع ورقة البيانات الفنية المقابلة، **ADILUX** للحصول على البيانات الفنية لـ **NB**.

تنظيف المعدات

- نظف المعدات بالماء والصابون مباشرة بعد الاستخدام.

تحذيرات ومعلومات إضافية

- لا تستخدم المنتج في درجات حرارة (الهواء والوسائط) أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 28 درجة مئوية.
- قد تختلف أوقات التجفيف الموضحة حسب الرطوبة ودرجات الحرارة المحيطة.
- قم بعمل تقدير دقيق لمقدار المنتج الذي تحتاجه لتجنب نفاد المنتج أثناء عملية التطبيق. سيؤدي ذلك إلى تجنب مخاطر الاختلافات اللونية.
- تعتبر الاستهلاكات المشار إليها إرشادية وتتنوع أيضاً بشكل كبير وفقاً لظروف الدعم وطرق التطبيق.
- **M&G FONDO**: تخلط المنتجات جيداً قبل الاستخدام.
- **M&G FINITURA**: تخلط جيداً ، ولكن برفق ، دون استخدام الخلاطات الميكانيكية.
- **ADILUX**: تخلط المنتجات جيداً قبل الاستخدام.
- قم بإزالة أشرطة التقييع عندما يكون المنتج لا يزال طازجاً .
- يوصى دائماً بإجراء عينة اختبار أولية على الدعم المحدد قبل بدء العمل النهائي.

المعلومات التي تم إدخالها في هذه الورقة الفنية هي تعبير عن خبرتنا ومعرفتنا التقنية وهي إرشادية فقط. Adicolor لا يمكن أن تكون مسؤولة عن استخدامها. لأن تطبيق المنتجات يتم خارج نطاق سيطرتنا. قد تكون البيانات والأساليب المقدمة هنا عرضة للتغيير بسبب أي تطوير تقني. هذه الورقة تلغي وتحل محل أي نسخة سابقة.

المناولة والتخزين

- معلومات الأمان الخاصة بالمستخدم موجودة في ملف بيانات السلامة .
- استخدم المنتج وفقاً لمعايير الصحة والسلامة الحالية.
- لا تفرق العبوة في البيئة.
- قم بتخزين المنتج غير المخفف في العبوة الأصلية مغلقاً بإحكام ، في مكان بارد وجاف بعيداً عن الصقيع ومصادر الحرارة.
- يفضل استخدام المنتج في غضون 12 شهراً من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينه في العبوة الأصلية غير المفتوحة وفي ظل ظروف درجة حرارة مناسبة.
- احمِ المنتج دائماً من التجمد.

الألوان

الألوان المتاحة :

- MARM & GRANITI يتم توفيره في مجموعات تشمل:
- M&G FONDO ملونة بالفعل ومدمجة مع نهايتها
- M&G FINITURA بالألوان الثمانية التالية ، والتي تحاكي 8 أنواع حقيقية من الرخام والجرانيت
- ADILUX: لمسة نهائية لامعة واضحة

الألوان المتاحة:

- 61 - Bianco Carrara
- 62 - Kashmir White
- 63 - Serizzo
- 64 - Rosa Porrino
- 65 - Nero d'Africa
- 66 - Giallo Veneziano
- 67 - New Imperial
- 68 - Juparana

مخططات الألوان المرجعية	• مخطط لون خاص بالمنتج
-------------------------	------------------------

- يوصى بخلط جميع الكميات المكونة من عدة عبوات لتجنب الاختلافات في الدرجة واستخدام اللسة النهائية والتلوين من نفس دفعة الإنتاج.
- يجب اعتبار الألوان الموجودة في كتالوجاتنا ، حتى عند إعادة إنتاجها في المنتج الفعلي ، إرشادية.
- قد تختلف الألوان حسب التطبيق والخلفية ونوع الإضاءة والبيئة.
- يوصى باختبار اللون والتحقق منه قبل التطبيق النهائي لتجنب النزاعات.



المعلومات التي تم إدخالها في هذه الورقة الفنية هي تعبير عن خبرتنا ومعرفتنا التقنية وهي إرشادية فقط. Adicolor لا يمكن أن تكون مسؤولة عن استخدامها. لأن تطبيق المنتجات يتم خارج نطاق سيطرتنا. قد تكون البيانات والأساليب المقدمة هنا عرضة للتغيير بسبب أي تطوير تقني. هذه الورقة تلغي وتحل محل أي نسخة سابقة.