



بطاقة تقنية

SK

تشطيب خرفي ، تأثير معدني لؤلؤي

وصف المنتج

تشطيب خرفي شفاف ، يعتمد على راتنجات الأكريليك في مستحلب مائي وأصباغ لؤلؤية خاصة. يسمح لك SK بإنشاء تشطيبات لامعة مقاومة للإهتراء وقابلة للغسل بشكل خاص ، والتي لها خصائصها الرئيسية تأثير لؤلؤي وقرحي يتغير لونه مع تغير الضوء

خاص بـ:

ركائز الأسممنت والجبس
وألواح الجبس
الجدران

وجهة :

الداخلية

تحضير القاعدة

يضمن التحضير المناسب للركيزة أفضل النتائج من حيث العائد والإنهاء والمقاومة بمرور الوقت. بالنسبة لفرنسا: يتوافق مع DTU 59.1

معالجة الجدران

- وسائل جديدة: نظف السطح من آثار الغبار أو الأوساخ. تحضير الركيزة مع ADIFIX مخفف مسبقاً ، وبعد التجفيف ، ضع طبقة أو طبقيتين من الطلاء على الجودة ، الساتان ، القابل للغسل ، مثل NEW GENERATION PAINT Satinato مخففة سابقاً في الجرعات الموصى بها.
- ركائز مغلفة بالفعل: تحقق من أن حالة المنتج الحالي في حالة ممتازة: قم بتطبيق الطلاء القابل للغسل مباشرةً كمَا هو موضح في القسم السابق. إذا ظهر على السطح تشقير أو تقرش أو طباشير ، فقم بفك وإزالة الأجزاء غير الالاصقة واستمر كمافي دعم جديد.

معلومات إضافية:

- تأكيداً من أن الدعامات سلية وجافة ونظيفة.
- قم بإزالة جميع آثار الغبار والأوساخ قبل التطبيق.
- يمكن أن تغير طبيعة الدعم المظهر النهائي للمنتج.

المعلومات التي تم إدخالها في هذه الورقة الفنية هي تعبير عن خبرتنا ومعرفتنا التقنية وهي إرشادية فقط. Adicolor لا يمكن أن تكون مسؤولة عن استخدامها. لأن تطبيق المنتجات يتم خارج نطاق سيطرتنا. قد تكون البيانات والأساليب المقدمة هنا عرضة للتغيير بسبب أي تطور تقني غير متوقع. هذه الورقة تلغى وتحل محل أي نسخة سابقة.

تطبيق

مواد للتطبيق:

تأثير مخزن:

فرشاة أو أسطوانة الشامواه ذات الشعر

الخشن المتوسط

تأثير ملقط:

ملعقة أو مجرفة بلاستيكية

طلب:

بمجرد أن يجف الملعطف السفلي تماماً، استمر في تطبيقه SK عن طريق الاختيار من بين التقنيات المختلفة الممكنة:

تأثير الداب

بمجرد أن يجف الطلاء القابل للغسل ، ضع طبقة سميكة من الطلاء SK بالفرشاة أو الأسطوانة ، ويفضل أن يكون ذلك من الزاوية العلوية للجدار إلى أسفل. العمل على مساحة 1 م² تقريباً في المرة الواحدة. ربت على الفور المنتج المبلل بشاموازين لإحداث التأثير المطلوب ، - تدوير الرسغ من اليمين إلى اليسار والعكس ، والضغط بعد الحركة.

تأثير الملعقة

بمجرد أن يجف الطلاء القابل للغسل ، ضعه SK عن طريق تحمل القليل من المنتج على جانب الملعقة ونشر المنتج بحركات متقطعة وغير منتظمة حتى يتم الانتهاء من الجدار.

يمكن استخدامه أيضاً بفرشاة أو إسفنج أو أدوات أخرى حتى على الأسطح السميكة مع تأثيرات المواد ، لتحسين تأثير العمق

خصائص تقنية

إلى 8	-	-	لخطية النظرية لكل طبقة (m ² / ℓ)	
جاهز للإستخدام	ماء	-	ترقق%	
إلى 4	ساعات	-	المس جاف (عند 25 درجة مئوية)	
تأثير العازلة: 24 تأثير الملعقة: 12	ساعات	-	تجفيف كامل	
إلى 8	ساعات	-	استعادة	
1030	عند 20 درجة مئوية	ISO2811	الكتافة (kg / ℓ ، ± 0.02)	
من 16000 إلى 18000	عند 20 درجة مئوية	ISO2555	لزوجة برو كفيلد s	
8.5	-	-	الرقم الميدروجيني ± 0.5	
25	-	-	بقايا جافة بالوزن %	

* تشير البيانات الواردة في الجدول إلى القياسات التي تم إجراؤها في نهاية الإنتاج.

المعلومات التي تم إدخالها في هذه الورقة الفنية هي تعبير عن خبرتنا وتعريفنا التقنية وهي إرشادية فقط. Adicolor لا يمكن أن تكون مسؤولة عن استخدامها. لأن تطبيق المنتجات يتم خارج نطاق سيطرتنا. قد تكون البيانات والأساليب المقدمة هنا عرضة للتغيير بسبب أي تطور تقني غير متوقع. هذه الورقة تلغى وتحل محل أي نسخة سابقة.

تنظيف المعدات

- نظف المعدات بالماء والصابون مباشرة بعد الاستخدام.

تحذيرات ومعلومات إضافية

- لا تستخدم المنتج في درجات حرارة (الهواء والوسائل) أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 28 درجة مئوية.
- قد تختلف أوقات التجفيف الموضحة حسب الرطوبة ودرجات الحرارة المحيطة.
- قم بعمل تقدير دقيق لمقدار المنتج الذي تحتاجه لتجنب نفاذ المنتج أثناء عملية التطبيق. سيؤدي ذلك إلى تجنب مخاطر الاختلافات اللونية.
- تعتبر الاستهلاكات المشار إليها إرشادية وتتنوع أيضاً بشكل كبير وفقاً لظروف الدعم وطرق التطبيق.
- تخلط المنتجات جيداً قبل الاستخدام.
- قم بإزالة أشرطة التقنيع عندما يكون المنتج لا يزال طازجاً.
- يوصى دائماً بإجراء عينة اختبار أولية على الدعم المحدد قبل بدء العمل النهائي.

الالناؤلة والت تخزين

- معلومات الأمان الخاصة بالمستخدم موجودة في ملف بيانات السلامة.
- استخدم المنتج وفقاً لمعايير الصحة والسلامة الحالية.
- لانفرق العبوة في البيئة
- قم بتخزين المنتج غير المخفي في العبوة الأصلية مغلقاً بإحكام ، في مكان بارد وجاف بعيداً عن الصقيع ومصادر الحرارة.
- احمد المنتج دائماً من التجمد.

الألوان

الألوان المتاحة:

- SK101
- SK102
- SK105

التطليل ممكّن مع نظام التطليل الخاص بنا

مخطط ألوان خاص بمنتج	مخططات الألوان المرجعية
Decora © tive	

- في حالة التلوين ، تأكد من استخدام عبوات قواعد المنتج والملونات التي تنتمي إلى نفس دفعه الإنتاج لتجنب أي اختلاف في الدرجة.
- يوصى بخلط جميع الكميات المكونة من عدة عبوات لتجنب الاختلافات في الدرجة واستخدام اللمسة النهائية والتلوين من نفس دفعه الإنتاج.
- يجب اعتبار الألوان الموجودة في كتالوجاتنا ، حتى عند إعادة إنتاجها في المنتج الفعلي ، إرشادية.
- قد تختلف الألوان حسب التطبيق والخلفية ونوع الإضاءة والبيئة.
- يوصى باختبار اللون والتحقق منه قبل التطبيق النهائي لتجنب النزاعات.



المعلومات التي تم إدخالها في هذه الورقة الفنية هي تعبير عن خبرتنا ومعرفتنا التقنية وهي إرشادية فقط. Adicolor لا يمكن أن تكون مسؤولة عن استخدامها. لأن تطبيق المنتجات يتم خارج نطاق سيطرتنا. قد تكون البيانات والأساليب المقدمة هنا عرضة للتغيير بسبب أي تطور تقني غير متوقع. هذه الورقة تلغى وتحل محل أي نسخة سارقة.