



بطاقة تقنية

SPLENDIDA

جليتردهان زخرفي

وصف المنتج

تشطيب زخرفي قائم على الماء ، جودة عالية ، قابل للغسل و مقاوم ، غني باللمعان فائق النعومة الذي يعكس الضوء. الميزة الرئيسية لهذا الطلاء هي التعنيم العالي ، والذي يسمح ، حسب اللون ، بتحقيق التأثير المطلوب عادةً بطبقة واحدة.

يستخدم

خاص بـ :	وجهة :
ركائز الأسمنت والجبس وألواح الجبس الجدران والسقف والأعمدة	الداخلية

تحضير القاعدة

يضمن التحضير المناسب للركيزة أفضل النتائج من حيث العائد والإنهاء والمقاومة بمرور الوقت. بالنسبة لفرنسا: يتوافق مع DTU 59.1

معالجة الأسقف والجدران والأعمدة

- وسائط جديدة: نظف السطح من آثار الغبار أو الأوساخ. تحضير الركيزة مع ADIFIX مخففة سابقا في الجرارات الموصى بها.
- ركائز مغلفة بالفعل: تأكد من أن حالة المنتج الحالي بحالة ممتازة: قم بتطبيق المنتج مباشرة. إذا ظهر على السطح تقشير أو تفسير أو طباشير ، فقم بفك وإزالة الأجزاء غير اللاصقة واستمر كما في دعم جديد.

معلومات إضافية :

- تأكد دائماً من أن الدعامات سلية وجافة ونظيفة.
- قم بإزالة جميع آثار الغبار والأوساخ قبل التطبيق.
- يمكن أن تغير طبيعة الدعم المظهر النهائي للمنتج.

المعلومات التي تم إدخالها في هذه الورقة الفنية هي تعبير عن خبرتنا ومعرفتنا التقنية وهي إرشادية فقط. لا يمكن أن تكون مسؤولة عن استخدامها. لأن تطبيق المنتجات يتم خارج نطاق سيطرتنا، قد تكون البيانات والأساليب المقدمة هنا عرضة للتغيير بسبب أي ظهور تقني غير متوقع. هذه الورقة تلغى وتحل محل أي نسخة سابقة.

تطبيق

مواد للتطبيق:

- بكرة شعر متوسطة الطول
- طلب :

- بعد إضافة المنتج بامتداد **GLITTER** التي ستجدها داخل العبوة ، اخلطيها جيداً وضعيها باستخدام أسطوانة غفوة متوسطة.
- يجب أن تكون اللفات متواصلة ومتقطعة حتى التغطية الكاملة للسطح المراد تزيينه.

خصائص تقنية

من 10 إلى 12	-	-	التغطية النظرية لكل طبقة (m ² / ℓ)	
أو بعد أقصى 10٪ للإستخدام جاهز	ماء	-	ترقق٪	
إلى 4	ساعات	-	المس جاف (عند 25 درجة مئوية)	
من 8 إلى 10	ساعات	-	تجفيف كامل	
إلى 8	ساعات	-	استعادة	
أبيض: 1300 الرمادي: 1.270 قاعدة قوية: 1.270	عند 20 درجة مئوية	ISO2811	الكثافة (kg / ℓ ، ± 0.02)	
إلى 11000	عند 20 درجة مئوية	ISO2555	لزوجة برو كفيلد mPa s	
8.5	-	-	الرقم الهيدروجيني 0.5 ±	
الأبيض: 60 الرمادي: 52 قاعدة قوية: 60	-	-	بقايا جافة بالوزن % ، 1 ±	

* تشير البيانات الواردة في الجدول إلى القياسات التي تم إجراؤها في نهاية الإنتاج.

تنظيف المعدات

- نظف المعدات بالماء والصابون مباشرة بعد الاستخدام.

تحذيرات ومعلومات إضافية

- لا تستخدم المنتج في درجات حرارة (الهواء والوسائل) أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 28 درجة مئوية .
- قد تختلف أوقات التجفيف الموضحة حسب الرطوبة ودرجات الحرارة المحيطة.
- قم بعمل تقدير دقيق لقدر المنتج الذي تحتاجه لتجنب نفاذ المنتج أثناء عملية التطبيق. سيؤدي ذلك إلى تجنب مخاطر الاختلافات اللونية.
- تعتبر الاستهلاكات المشار إليها إرشادية وتتنوع أيضاً بشكل كبير وفقاً لظروف الدعم وطرق التطبيق.
- تخلط المنتجات جيداً قبل الاستخدام.
- قم بإزالة أشرطة التقنيع عندما يكون المنتج لا يزال طازجاً .
- يوصى دائمًا بإجراء عينة اختبار أولية على الدعم المحدد قبل بدء العمل النهائي.

المعلومات التي تم إدخالها في هذه الورقة الفنية هي تعبير عن خبرتنا ومعرفتنا التقنية وهي إرشادية فقط. Adicolor لا يمكن أن تكون مسؤولة عن استخدامها. لأن تطبيق المنتجات يتم خارج نطاق سيطرتنا، قد تكون البيانات والأساليب المقدمة هنا عرضة للتغيير بسبب أي تطور تقني غير متوقع. هذه الورقة تلغى وتحل محل أي نسخة سابقة.

المناولة والتخزين

- معلومات الأمان الخاصة بالمستخدم موجودة في ملف بيانات السلامة .
- استخدم المنتج وفقاً لمعايير الصحة والسلامة الحالية.
- لاتفرق العبوة في البيئة .
- قم بتخزين المنتج غير المخفي في العبوة الأصلية مغلقاً بإحكام ، في مكان بارد وجاف بعيداً عن الصقيع ومصادر الحرارة.
- احمد المنتج دائمًا من التجمد.

الألوان

الألوان المتوفرة:

- أبيض
- رمادي

التطليل ممكّن مع نظام التظليل الخاص بنا

- أبيض = (قاعدة بيضاء)
- رمادي = (قاعدة رمادية)
- (قاعدة قوية)

مخططات الألوان المرجعية	مخطط ألوان خاص بمنتج Book Decora © tive
-------------------------	---

- في حالة التلوين ، تأكد من استخدام عبوات قواعد المنتج والملونات التي تنتمي إلى نفس دفعه الإنتاج لتجنب أي اختلاف في الدرجة.
- يوصى بخلط جميع الكميات المكونة من عدة عبوات لتجنب الاختلافات في الدرجة واستخدام اللمسة النهائية والتلوين من نفس دفعه الإنتاج.
- يجب اعتبار الألوان الموجودة في كتالوجاتنا ، حتى عند إعادة إنتاجها في المنتج الفعلي ، إرشادية.
- قد تختلف الألوان حسب التطبيق والخلفية ونوع الإضاءة والبيئة.
- يوصى باختبار اللون والتحقق منه قبل التطبيق النهائي لتجنب النزاعات.



المعلومات التي تم إدخالها في هذه الورقة الفنية هي تعبير عن خبرتنا ومعرفتنا التقنية وهي إرشادية فقط. Adicolor لا يمكن أن تكون مسؤولة عن استخدامها. لأن تطبيق المنتجات يتم خارج نطاق سيطرتنا، قد تكون البيانات والأساليب المقدمة هنا عرضة للتغيير بسبب أي تطور تقني غير متوقع. هذه الورقة تلغى وتحل محل أي نسخة سابقة.