



## بطاقة تقنية

## VELÉ

كريم السيلوكسان للتشطيبات الزخرفية  
ذات التأثير المعتق

### وصف المنتج

تشطيب زخرفي وواقي ، يعتمد على راتنجات السيلوكسان ، داخلياً وخارجياً .  
VELÉ سهل التطبيق للغاية ، وله أداء عالي جداً ، ونظراً لطبيعة السيلوكسان ، فإنه يسمح بالحصول على أسطح قابلة للغسيل والتنفس في نفس الوقت.

يستخدم

خاص بـ:
ركائز وألواح الجبس والأسمنت والجبس
الجدران

وجهة :
الداخلية
الخارج

### تحضير القاعدة

يضمن التحضير المناسب للركيزة أفضل النتائج من حيث العائد والإنهاء  
والمقاومة بمرور الوقت. بالنسبة لفرنسا: يتوافق مع DTU 59.1

### معالجة الجدران

- **وسائط جديدة:** نظف السطح من آثار الغبار أو الأوساخ. تحضير الركيزة مع ADIFIX مخفف مسبقاً ، وبعد التجفيف ضعي طبقة أو اثنتين من الطبقة السفلية على لفة من FONDO UNIVERSALE مخففة مسبقاً للجرعات الموصى بها.
- **ركائز مغلفة بالفعل:** تحقق من أن حالة المنتج الحالي في حالة ممتازة: قم بتطبيق مباشرة FONDO UNIVERSALE كما هو موضح في النقطة السابقة. إذا ظهر على السطح تقشير أو نقشر أو طباشير ، فقم بفك وإزالة الأجزاء غير اللاصقة واستمر كما في دعم جديد.

### معلومات إضافية :

- تأكيداً من أن الدعامات سلية وجافة ونظيفة.
- قم بإزالة جميع آثار الغبار والأوساخ قبل التطبيق.
- يمكن أن تغير طبيعة الدعم المظهر النهائي للمنتج.

المعلومات التي تم إدخالها في هذه الورقة الفنية هي تعبير عن خبرتنا ومعرفتنا التقنية وهي إرشادية فقط. Adicolor لا يمكن أن تكون مسؤولة عن استخدامها. لأن تطبيق المنتجات يتم خارج نطاق سيطرتنا. قد تكون البيانات والأساليب المقدمة هنا عرضة للتغيير بسبب أي تطور تقني غير متوقع. هذه الورقة تلغى وتحل محل أي نسخة سارقة.

## تطبيق

مواد للتطبيق:

### • قفاز Vele

#### طلب:

- بعد 6-4 ساعات على الأقل من العلاج بالدعم ، قم بتقديم الطلب مع قفاز قماش خاص.
- عن طريق غمس أكبر جزء من القفاز في اللون النهائي الملون سابقاً ، مع الحرص على عدم تحميشه بشكل مفرط مع المنتج.
- ضع القفاز على الحائط ، وابداً في العمل بحركات دائيرية وغير منتظمة. عندما يبدأ القفاز في نفاذ المنتج ، قم بغمسه مرة أخرى مع التأكد من استئناف التطبيق على بعد حوالي 30-40 سم من المكان الذي توقفت فيه والعمل مرة أخرى قليلاً ، مع المزج برفق لتجنب علامات التداخل المفرط.
- VELÉ يمكن وضعها في طبقة أو طبقتين. تعمل التمريرة الثانية على تحسين توحيد التأثير ، وتسلیط الضوء على درجة لون أكثر كثافة سیتم تطبيق أي طبقة ثانية أو لون ثانٍ على الطبقة الأولى الجافة تماماً.

• يمكن دهن بفرشاة أو إسفنج أو أدوات أخرى حتى على الأسطح غير الملساء لتعزيز عمقها.

## خصائص تقنية

من 15 إلى 20	-	-	الرغوية النظرية لكل طبقة $m^2 / \ell$	
جاهز للاستخدام	ماء	-	ترقق %	
4 إلى 12	ساعات	-	المس جاف (عند 25 درجة مئوية)	
من 10 إلى 12	ساعات	-	تجفيف كامل	
6 إلى 8	ساعات		استعادة	
1.000	عند 20 درجة مئوية	ISO2811	الكتافة $kg / \ell$ ، $\pm 0.02$	
6000 إلى 7000	عند 20 درجة مئوية	ISO2555	لزوجة برو كفيلد $mPa s$	
8.5	-	-	الرقم الهيدروجيني $0.5 \pm$	
11	-	-	بقايا جافة بالوزن % ، $1 \pm$	

\* تشير البيانات الواردة في الجدول إلى القياسات التي تم إجراؤها في نهاية الإنتاج.

## تنظيف المعدات

- نظف المعدات بالماء والصابون مباشرة بعد الاستخدام.

المعلومات التي تم إدخالها في هذه الورقة الفنية هي تعبير عن خبرتنا ومعرفتنا التقنية وهي إرشادية فقط. Adicolor لا يمكن أن تكون مسؤولة عن استخدامها. لأن تطبيق المنتجات يتم خارج نطاق سيطرتنا. قد تكون البيانات والأساليب المقدمة هنا عرضة للتغيير بسبب أي تطور تقني غير متوقع. هذه الورقة تلغى وتحل محل أي نسخة سارقة.

### تحذيرات ومعلومات إضافية

- لاتستخدم المنتج في درجات حرارة الهواء والوسائل أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 28 درجة مئوية .
- قد تختلف أوقات التجفيف الموضحة حسب الرطوبة ودرجات الحرارة المحيطة.
- قم بعمل تقدير دقيق لمقدار المنتج الذي تحتاجه لتجنب نفاذ المنتج أثناء عملية التطبيق. سيؤدي ذلك إلى تجنب مخاطر الاختلافات اللونية.
- تعتبر الاستهلاكات المشار إليها إرشادية وتتنوع أيضًا بشكل كبير وفقًا لظروف الدعم وطرق التطبيق.
- تخلط المنتجات جيدًا قبل الاستخدام.
- قم بإزالة أشرطة التقنيع عندما يكون المنتج لا يزال طازجًا .
- يوصى دائمًا بإجراء عينة اختبار أولية على الدعم المحدد قبل بدء العمل النهائي.

### المناولة والتخزين

- معلومات الأمان الخاصة بالمستخدم موجودة في ملف بيانات السلامة .
- استخدم المنتج وفقًا لمعايير الصحة والسلامة الحالية.
- لاتفرق العبوة في البيئة .
- قم بتخزين المنتج غير المخفي في العبوة الأصلية مغلقاً بإحكام ، في مكان بارد وجاف بعيداً عن الصقيع ومصادر الحرارة.
- احمِ المنتج دائمًا من التجمد.

### الألوان

#### الألوان المتوفرة :

- قاعدة محابدة

التظليل ممكن مع نظام التظليل الخاص بنا

تم إجراء التلوين باستخدام صيغة **TINTERS**.

مخططات الألوان المرجعية	مخطط لون خاص بالمنتج
-------------------------	----------------------

- في حالة التلوين ، تأكد من استخدام عبوات قواعد المنتج والملونات التي تنتمي إلى نفس دفعه الإنتاج لتجنب أي اختلاف في الدرجة.
- يوصى بخلط جميع الكميات المكونة من عدة عبوات لتجنب الاختلافات في الدرجة واستخدام اللمسة النهائية والتلوين من نفس دفعه الإنتاج.
- يجب اعتبار الألوان الموجودة في كتالوجاتنا ، حتى عند إعادة إنتاجها في المنتج الفعلي ، إرشادية.
- قد تختلف الألوان حسب التطبيق والخلفية ونوع الإضاءة والبيئة.
- يوصى باختبار اللون والتحقق منه قبل التطبيق النهائي لتجنب النزاعات.



المعلومات التي تم إدخالها في هذه الورقة الفنية هي تعبير عن خبرتنا وخبرتنا التقنية وهي إرشادية فقط. Adicolor لا يمكن أن تكون مسؤولة عن استخدامها. لأن تطبيق المنتجات يتم خارج نطاق سيطرتنا. قد تكون البيانات والأساليب المقدمة هنا عرضة للتغيير بسبب أي تطور تقني غير متوقع. هذه الورقة تألف وتحل محل أي نسخة سابقة.