



بطاقة تقنية

VENEXIAN FAUX



مفروضه من قبل اطباء الجلدية

جص تشطيب احترافي بتأثير الجص
الفينيسي ،تأثير اللمعان ، شمع ذاتي

وصف المنتج

جص خرفي يعتمد على الراتنجات الاصطناعية في مستحلب مائي وحشوات مختارة وإضافات خاصة لمنج المنتج قابلية تشغيل ممتازة وأداء عالي. مع **VENEXIAN FAUX**، يتم الحصول على تشطيبات عالية الجودة ، وكلها مماثلة لتلك التي يقدمها اللاصق الجري ، ولكنها لا تتطلب نفس التطبيق اليدوي الصارم والمتبوع والدقيق. بفضل صيغته الحصرية ، **VENEXIAN FAUX** "لا يمزق" بعد الاستخدام المتكرر على منتج مبلل ، فهو، يسمح بالكشف" بسهولة عن العيوب أو تغيير التصميم أثناء العلاج وفوق كل ذلك فإنه يصقل بسهولة.

يستخدم

خاص بـ:
ركائز الأسممنت والجبس وألواح الجبس
الجدران

وجهة :
الداخلية

تحضير القاعدة

يضمن التحضير المناسب للركيزة أفضل النتائج من حيث العائد والإنهاء
والمقاومة بمرور الوقت. بالنسبة لفرنسا: يتوافق مع DTU 59.1

معالجة الجدران

- **وسائط جديدة:** نظف السطح من آثار الغبار أو الأوساخ. تحضير الركيزة مع **ADIFIX** مخفف مسبقاً ، وبعد التجفيف ضعي طبقة ، أو اثنتين من الطبقات السفلية باستخدام بكرة من **ADIDROL** مخففة سابقاً في الجرارات الموصى بها.
- **ركائز مغلفة بالفعل:** تأكد من أن حالة المنتج الحالي بحالة ممتازة: قم بتطبيق مباشرة بـ **ADIDROL**. إذا ظهر على السطح تشقير أو تقرش أو طباشير ، فقم بفك وإزالة الأجزاء غير اللاصقة واستمر كما في دعم جديد.

المعلومات التي تم إدخالها في هذه الورقة الفنية هي تعبير عن خبرتنا ومعرفتنا التقنية وهي إرشادية فقط. لا يمكن أن تكون مسؤولة عن استخدامها. لأن تطبيق المنتجات يتم خارج نطاق سيطرتنا، قد تكون البيانات والأساليب المقدمة هنا عرضة للتغيير بسبب أي تطور تقني غير متوقع. هذه الورقة تلغى وتحل محل أي نسخة سابقة.

معلومات إضافية:

- تأكيداً من أن الدعامات سليمة وجافة ونظيفة.
- قم بإزالة جميع آثار الغبار والأوساخ قبل التطبيق.
- يمكن أن تغير طبيعة الدعم المظهر النهائي للمنتج.

تطبيق:

مواد للتطبيق:

- مجرفة من الفولاذ المقاوم للصدأ ذات حواف مستديرة. ملحوظة. سيحدد حجم الأداة تأثير الملاح النهائي.

طلب:

- ضع طبقة التسوية الأولى من VENEXIAN FAUX باستخدام مجرفة من الفولاذ المقاوم للصدأ ذات حواف مستديرة. يجب أن يكون الطلب سلساً وموحداً ، بدون علامات أو نقوش.
- عندما تجف الطبقة الأولى تماماً ، استمر في وضع طبقة ثانية من VENEXIAN FAUX ، نشر المنتج بحركات متقطعة وغير منتظمة ، مما يخلق سطحاً أملساً ومضغوطاً ، بدون عيوب أو آثار للمجرفة.
- تطبيق أخير بقليل من المنتج ، مع تطبيق ضغط قوي دائماً والذي سيكون حاسماً للحصول على التأثير النموذجي للجص وملعان أكبر. استمر في ارتداء الأحذية حتى تصل إلى النهاية المرغوبة.
- بعد التركيب ، مرري قطعة قماش ناعمة على السطح لإبراز التأثير المقصوق للطلاء.
- بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الحصول على نتيجة أكثر صلابة ، يمكنك تمرير السطح بالآلة صنفرة مزودة بقرص قماش تلميع.
- بسبب جودته ، VENEXIAN FAUX لا يحتاج للشمع. تطبيق لاحق EASYWAX سيوفر حماية أكبر. في هذه الحالة ، انشر الشمع بأسفنجة صناعية وقم بتلميعه بقطعة قماش ناعمة قبل أن يجف تماماً

خصائص تقنية

2 إلى 1.5	-	-	العائد النظري (م² / ℓ)	
جاهز للاستخدام	ماء	-	ترقق %	
من 1 إلى 2	ساعات	-	المس جاف عند 25 درجة مئوية	
من 12 إلى 24	ساعات	-	تجفيف كامل	
8 إلى 16	ساعات		استعادة	
1800	عند 20 درجة مئوية	ISO2811	الكتافة (kg / ℓ ، ± 0.02)	
من 80.000 إلى 90.000	عند 30 درجة مئوية	ISO2555	لزوجة برو كفيلد mPa s	
7.5	-	-	الرقم الهيدروجيني ± 0.5	
70	-	-	بقايا جافة بالوزن % ، 1 ±	

* تشير البيانات الواردة في الجدول إلى القياسات التي تم إجراؤها في نهاية الإنتاج.

تنظيف المعدات

- نظف المعدات بالماء والصابون مباشرة بعد الاستخدام.

المعلومات التي تم إدخالها في هذه الورقة الفنية هي تعبير عن خبرتنا ومعرفتنا التقنية وهي إرشادية فقط. لا يمكن أن تكون مسؤولة عن استخدامها. لأن تطبيق المنتجات يتم خارج نطاق سيطرتنا، قد تكون البيانات والأساليب المقدمة هنا عرضة للتغيير بسبب أي ظهور تقني غير متوقع. هذه الورقة تلقي وتحل محل أي نسخة سابقة.

تحذيرات ومعلومات إضافية

- لاتستخدم المنتج في درجات حرارة (الهواء والوسائل) أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 28 درجة مئوية.
- قد تختلف أوقات التجفيف الموضحة حسب الرطوبة ودرجات الحرارة المحيطة.
- قم بعمل تقدير دقيق لمقدار المنتج الذي تحتاجه لتجنب نفاذ المنتج أثناء عملية التطبيق. سيؤدي ذلك إلى تجنب مخاطر الاختلافات اللونية.
- تعتبر الاستهلاكات المشار إليها إرشادية وتتنوع أيضًا بشكل كبير وفقًا لظروف الدعم وطرق التطبيق.
- تخلط المنتجات جيدًا قبل الاستخدام.
- قم بإزالة أشرطة التقنيع عندما يكون المنتج لا يزال طازجًا.
- يوصى دائمًا بإجراء عينة اختبار أولية على الدعم المحدد قبل بدء العمل النهائي.

المناولة والتخزين

- معلومات الأمان الخاصة بالمستخدم موجودة في ملف بيانات السلامة.
- استخدم المنتج وفقًا لمعايير الصحة والسلامة الحالية.
- لاتفرق العبوة في البيئة.
- قم بتخزين المنتج غير المخفي في العبوة الأصلية مغلقاً بإحكام ، في مكان بارد وجاف بعيداً عن الصقيع ومصادر الحرارة.
- احمِ المنتج دائمًا من التجمد.

الألوان

الألوان المتأحة:

- قاعدة بيضاء

التطليل ممكن مع نظام التطليل الخاص بنا

مخطط ألوان خاص بمنتج Book Decora © tive	مخططات الألوان المرجعية
---	-------------------------

- في حالة التلوين ، تأكد من استخدام عبوات قواعد المنتج والملونات التي تنتمي إلى نفس دفعه الإنتاج لتجنب أي اختلاف في الدرجة.
- يوصى بخلط جميع الكميات المكونة من عدة عبوات لتجنب الاختلافات في الدرجة واستخدام اللمسة النهائية والتلوين من نفس دفعه الإنتاج.
- يجب اعتبار الألوان الموجودة في كتالوجاتنا ، حتى عند إعادة إنتاجها في المنتج الفعلي ، إرشادية.
- قد تختلف الألوان حسب التطبيق والخلفية ونوع الإضاءة والبيئة .
- يوصى بختبار اللون والتحقق منه قبل التطبيق النهائي لتجنب النزاعات.



المعلومات التي تم إدخالها في هذه الورقة الفنية هي تعبير عن خبرتنا ومعرفتنا التقنية وهي إرشادية فقط. Adicolor لا يمكن أن تكون مسؤولة عن استخدامها. لأن تطبيق المنتجات يتم خارج نطاق سيطرتنا، قد تكون البيانات والأساليب المقدمة هنا عرضة للتغيير بسبب أي تطور تقني غير متوقع. هذه الورقة تلغى وتحل محل أي نسخة سابقة.