



بطاقة تقنية

I-CONICA LAVABILE

طلاء أكريليك قابل للغسل في المرحلة المائية

وصف المنتج

دهان مطفي ، ذو أساس مائي ، قابل للغسل ، ذو قوة تغطية جيدة وبياض عالي. يتميز الطلاء بانتفاخ جيد مما يجعله سهل التطبيق .

يستخدم

وجهة :	خاص بـ:
الداخلية	ركائز الأسمنت والجبس وألواح الجبس
	الجدران والسقوف

تحضير القاعدة

يضمن التحضير المناسب للركيزة أفضل النتائج من حيث العائد والإنهاء والمقاومة بمرور الوقت. بالنسبة لفرنسا: يتوافق مع DTU 59.1

معالجة الجدران والأسقف

- وسائط جديدة: نظف السطح من آثار الغبار أو الأوساخ. تحضير الركيزة مع ADIFIX مخففة سابقا.
- ركائز مغلقة بالفعل: تأكد من أن حالة المنتج الحالي بحالة ممتازة: قم بتطبيق المنتج مباشرة. إذا ظهر على السطح تقشير أو تقشر أو طباشير ، فقم بفق وإزالة الأجزاء غير اللاصقة واستمر كما في دعم جديد.

معلومات إضافية:

- تأكد دائما من أن الدعامات سليمة وجافة ونظيفة.
- قم بإزالة جميع آثار الغبار والأوساخ قبل التطبيق.
- يمكن أن تغير طبيعة الدعم المظهر النهائي للمنتج.

المعلومات التي تم إدخالها في هذه الورقة الفنية هي تعبير عن خبرتنا ومعرفتنا التقنية وهي إرشادية فقط. Adicolor لا يمكن أن تكون مسؤولة عن استخدامها. لأن تطبيق المنتجات يتم خارج نطاق سيطرتنا. قد تكون البيانات والأساليب المقدمة هنا عرضة للتغيير بسبب أي تطور تقني غير متوقع. هذه الورقة تلغي وتحل محل أي نسخة سابقة.

تطبيق

مواد للتطبيق:

- فرشاة
- لفافة
- مسدس رش

طلب:

- يوصى بتطبيق المنتج المخفف مسبقاً في طبقتين.

خصائص تقنية

من 8 إلى 10	-	-	الغطية النظرية لكل طبقة (م ² / ℓ)	
الفرشاة / الأسطوانة: 15 إلى 20 مسدس: من 20 إلى 25	ماء	-	ترقق %	
2 إلى 4	ساعات	-	المس جاف (عند 25 درجة مئوية)	
من 8 إلى 10	ساعات	-	تجفيف كامل	
6 إلى 8	ساعات	-	استعادة	
1.530	عند 20 درجة مئوية	ISO2811	الكثافة (kg / ℓ ، ± 0.02)	
من 12000 إلى 14000	عند 20 درجة مئوية	ISO2555	لزوجة بروكفيلد mPa s	
8.5	-	-	الرقم الهيدروجيني ± 0.5	
62	-	-	بقايا جافة بالوزن % ، ± 1	
3 فئة	-	ISO11998	مقاومة الفرك والتنظيف الرطب	
3 فئة	-	ISO2814	تغطية	
2.6 ماتي جدا	-	ISO2813	مؤشر المعان (عند 60 درجة)	

* تشير البيانات الواردة في الجدول إلى القياسات التي تم إجراؤها في نهاية الإنتاج.

تنظيف المعدات

- نظف المعدات بالماء والصابون مباشرة بعد الاستخدام.

تحذيرات ومعلومات إضافية

- لا تستخدم المنتج في درجات حرارة (الهواء والوسائط) أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 28 درجة مئوية .
- قد تختلف أوقات التجفيف الموضحة حسب الرطوبة ودرجات الحرارة المحيطة.
- قم بعمل تقدير دقيق لمقدار المنتج الذي تحتاجه لتجنب نفاذ المنتج أثناء عملية التطبيق. سيؤدي ذلك إلى تجنب مخاطر الاختلافات اللونية.
- تعتبر الاستهلاكات المشار إليها إرشادية وتتنوع أيضاً بشكل كبير وفقاً لظروف الدعم وطرق التطبيق.
- تخلط المنتجات جيداً قبل الاستخدام.
- قم بإزالة أشرطة التقييد عندما يكون المنتج لا يزال طازجاً .
- يوصى دائماً بإجراء عينة اختبار قبل الوسيط المحدد قبل بدء العمل النهائي.

المناولة والتخزين

- معلومات الأمان الخاصة بالمستخدم موجودة في ملف بيانات السلامة .
- استخدم المنتج وفقاً لمعايير الصحة والسلامة الحالية.
- لاتفرق العبوة في البيئة .
- قم بتخزين المنتج غير المخفف في العبوة الأصلية مغلقاً بإحكام ، في مكان بارد وجاف بعيداً عن الصقيع ومصادر الحرارة.
- احمِ المنتج دائماً من التجمد.

الألوان

الألوان المتاحة:

- أبيض

التظليل ممكن مع نظام التظليل الخاص بنا
 ▪ أبيض = (قاعدة بيضاء)

مخطط ألوان Adicolor "Le sensazioni del colore" (اختيار الظل الفاتح) (اختيار الظل الخفيف NCS*)	مخططات الألوان المرجعية
---	-------------------------

- في حالة التلوين ، تأكد من استخدام عبوات قواعد المنتج والملونات التي تنتمي إلى نفس دفعة الإنتاج لتجنب أي اختلاف في الدرجة.
- يوصى بخلط جميع الكميات المكونة من عدة عبوات لتجنب الاختلافات في الدرجة واستخدام اللمسمة النهائية والتلوين من نفس دفعة الإنتاج.
- يجب اعتبار الألوان الموجودة في كتالوجاتنا ، حتى عند إعادة إنتاجها في المنتج الفعلي ، إرشادية.
- قد تختلف الألوان حسب التطبيق والخلفية ونوع الإضاءة والبيئة.
- يوصى باختبار اللون والتحقق منه قبل التطبيق النهائي لتجنب النزاعات.