

V10 VYNILIQUE 146

Fiche Technique

NOM:

GROUPE:

UTILISATION:

CARACTERISTIQUES:

SECHAGE:

CARACTERISTIQUES ET RESISTANCE:

PREPARATION DU SUPPORT:

PREPARATION DU PRODUIT:

APPLICATION:

NOTES:

- Les pots et les outils de travail doivent être nettoyés soigneusement après l'usage avec de l'eau.
- La température de l'application ne doit pas descendre au dessous de +5°C. Nous déconseillons l'application sous l'effet direct du soleil ou du vent pour éviter la formation de défauts sur le film.

V10 VYNILIQUE 146

hydropeinture lavable pour l'intérieur

hydropeinture à modification vynilique avec une excellente couverture et une très bonne blancheur. Indiquée pour l'intérieur.

poids spécifique: 1,50 ± 30 gr/LT. a 25°C

viscosité: ==

rendement: 10 - 12 m²/LT.

effet esthétique: opaque

Degré de brillance: 2 - 3 GU à 60°

effet nettoyage: DIN 53778 plus que 1.000 cycles abrasifs

resistance au lavage: DIN 53778W plus que 1.000 cycles abrasifs

resistance à l'abrasion: DIN 53778S plus que 3.000 cycles abrasifs

couleurs:

blanc (il est possible de teinter le produit avec l'COLORI ou les pâtes universelles résistantes aux UV)

emballage: LT. 5 - LT. 15

en surface: 30 minutes à 20°C

2ème couche: 2 heures à 20°C

en profondeur: 12 heures à 20°C

V10 VYNILIQUE 146 est une peinture vinylique économique de haute qualité, caractérisée par son haut pouvoir couvrant, et son grand rendement. Elle est parfaitement lavable et son aspect mat ne change pas. La résine vinylique dont elle est composée confère au produit une très grande résistance au lavage et au milieu alcalin typique des supports en ciments et en enduit. Grâce à cette composition, la pellicule produite est élastique, facile à appliquer sans reprise. Résistant en atmosphère rurale, chantier et grand œuvres. Bonne lavabilité. A l'intérieur ce produit a une excellente résistance aux alcalis, a une basse rétention à la saleté et il est imperméable à la vapeur.

évaluer la consistance du support et ôter toutes éventuelles traces de peinture à la chaux, à la détempore. Éliminer les imperfections et la vieilles peinture mal ancrée. Mastiquer la surface avec le gamme RASA où cela est nécessaire. Appliquer une couche de FISSATIVO ACRILICO 30G Transparent dilué avec de l'eau,

Le V10 VYNILIQUE 146 dilué avec de l'eau dans la proportion de 1/5 peut être utilisé comme fixateur.

dilution:

A LA BROSSE: diluer au 10-15% avec de l'eau.

AU ROULEAU: diluer au 10-20% avec de l'eau.

système

à la brosse - au rouleau

nombre de couches: 2 - 3