



V110 PREMIUM'

Fiche Technique et Environmental

NOM:

GROUPE:

UTILISATION:

CARACTERISTIQUES:

V110 PREMIUM'

peinture décorative pour intérieur, diluable à l'eau, effet satiné.
pour les surfaces internes, hydrofuge et antibactérienne.

Poids spécifique:(ISO 2811-1) BIANCO: 1.280 ± 30 gr/LT. a 20°C

NEUTRO: 1.190 ± 30 gr/LT. a 20°C

rendement:

9 - 10 m²/LT. deux couches (peut varier en fonction
de la rugosité, de la porosité, de l'absorption du support
et de la méthode d'application)

effet esthétique:

tinte:

Velouté, poché fin (semi-mat), Garnissant arrondi.
blanc, neutre et couleurs du nuancier, ou couleurs
NCS INDEX 1950

dilution:

doit être dilué à 15 - 25% avec de l'eau, en tant que
 finition.

emballage:

LT. 1 - LT. 4 - LT. 10

en surface:

2 heures à 20°C

2ème couche:

4 - 6 heures a 20°C

en profondeur:

24 heures a 20°C

SECHAGE:

**CARACTÉRISTIQUES
ET RÉSISTANCE:**

Grâce à sa formulation, V110 PREMIUM garantit un pouvoir couvrant élevé et grand confort d'application pour un résultat sans reprise avec une faible épaisseur. La peinture V110 PREMIUM est hydrofuge et éco- durable grâce à sa faible teneur en VOC et à sa classe A+ pour les émissions dans l'air intérieur selon la norme ISO 16000-9. V110 PREMIUM combine les propriétés des peintures murales est la solution idéale pour des applications dans les écoles, les maisons de repos, les activités commerciales telles que salons de beauté ou de coiffure et les espaces publics en general, grâce aux performances élevées en matière de résistance, lavabilité et salubrité.

PERFORMANCE	LÉGISLATION	VALEUR	LABEL
RÉSISTANCE AU LAVAGE	UNI 10560 EN 13300	>4000 SUPER LAVABLE Classe 2	UNI 10560 - EN 13300 WASHABILITY
ACTIVITÉ ANTIBACTÉRIENNE	ISO 22196 JIS Z 2801	EFFICACE Réduction Bactérienne 60%	ISO 22196 - JIS Z 2801 ANTIBACTERIAL
RÉSISTANCE à l'humidité	EN ISO 6270-1	APPROPRIÉ	EN ISO 6270-1 HUMIDITY

CARACTÉRISTIQUES ET RÉSISTANCE:

RÉSISTANCE AUX AGENTS PARTICULIERS DE NETTOYAGE	UNI EN ISO 2812-1	RÉSISTANCE AU: CHLORE ACTIF, DÉSINCRUSTANT E ACIDE, DÉGRAISSANT ALCALIN	UNI EN ISO 2812-1 DISINFECTION
SALETÉ	UNI 10792	TRÈS LENT $\Delta L = 2$	UNI 10792 NO DIRT
GLOSS / BRILLANCE	EN ISO 2813	9 - 15 GU 60°	

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE:

ÉMISSION DE POLLUANTS INTÉRIEURS	ISO 16000	TVOC < 1 mg/m ³ Classe A+	
ABSENCE DE SUBSTANCES NOCIVES	-	FREE	
TAUX D'ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE, X	JIS A 1902-3	X<0.0019mg/m ² h F****	
VOC Sur le produit prêt à l'emploi	Directive 2004-42-CE	max 15 g/L (Limite UE 200 g/L) Cat. A/I	

APPLICATION: PRÉPARATION DU SUPPORT

V110 PREMIUM peut être appliqué sur différents supports comme le béton, plâtre, placoplâtre, bois, fer et sur des surfaces déjà peintes à condition qu'elles soient bien ancrées au support.

Évaluez la consistance de la surface en enlevant toute peinture ancienne, endommagée ou poussiéreuse et tout ce qui pourrait faire se détacher le produit. Appliquer une couche de **FIX BLANC** déjà coloré et dilué à 15% avec de l'eau, qui fera office de fixateur. Après 4 - 6 heures à 20°C mastiquer les petits trous et fissures. Pour une absorption uniforme, appliquez du nouveau V110 PREMIUM est maintenant coloré et dilué 15% avec la couleur unique sur les surfaces en intérieur, attendre 6 à 8 heures à 20°C. Après 6-8 heures à 20°C de l'application de V110 PREMIUM comme fixateur, appliquer V110 PREMIUM coloré comme finition, mais cette fois dilué à 20 - 30% avec de l'eau. Entre la première et la deuxième couche, attendez au moins 4 à 6 heures à 20°C sur les surfaces enduites et donc attendre encore 6 à 8 heures à 20°C.

système:
nombre de couches:

au pinceau - au Rouleau
1 - 2



www.valpaint.it



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

Température pour application: supérieure à +10°C et inférieure à +30°C.

Conservation: dans un bidon bien fermé, même après l'usage, à une température comprise entre +5°C et +30°C.

Stabilité: environ 2 ans dans des emballages bien scellés et jamais ouverts.

NOTE: Bien mélanger avant utilisation. Les outils doivent être nettoyés immédiatement après utilisation avec de l'eau et du savon.

Scheda n° SC 01132 délivré par le Responsable Contrôle Qualité.

Qualità: Édition n° 3

Juin 2023