



V120 PREMIUM

Fiche Technique et Environmental

NOM:

GROUPE:

UTILISATION:

CARACTERISTIQUES:

V120 PREMIUM

peinture décorative pour intérieur, diluable à l'eau, effet mat.

pour les surfaces internes et hydrofuge.

Poids spécifique: (ISO 2811-1) BIANCO: 1.390 ± 30 gr/LT. a 20°C

NEUTRO: 1.400 ± 30 gr/LT. a 20°C

rendement:

9 - 10 m²/LT. deux couches (peut varier en fonction de la rugosité, de la porosité, de l'absorption du support et de la méthode d'application)

effet esthétique:

opac, mat poché léger

tinte:

blanc, neutre et couleurs du nuancier, ou couleurs NCS INDEX 1950

dilution:

doit être dilué à 15 - 20% avec de l'eau, en tant que finition.

emballage:

LT. 1 - LT. 4 - LT. 10

en surface:

2 heures à 20°C

2ème couche:

4 - 6 heures a 20°C

en profondeur:

24 heures a 20°C

SECHAGE:

**CARACTÉRISTIQUES ET
RÉSISTANCE:**

Grâce à sa formulation, V120 PREMIUM garantit un pouvoir couvrant élevé et une faible épaisseur. La peinture V120 PREMIUM est hydrofuge et éco- durable grâce à sa faible teneur en VOC et à sa classe A+ pour les émissions dans l'air intérieur selon la norme ISO 16000-9. V120 PREMIUM combine les propriétés des peintures murales est la solution idéale pour des applications dans les écoles, les maisons de repos, les activités commerciales telles que salons de beauté ou de coiffure et les espaces publics en general, grâce aux performances élevées en matière de résistance, lavabilité et salubrité.

PERFORMANCE	LÉGISLATION	VALEUR	LABEL
RÉSISTANCE AU LAVAGE	UNI 10560 EN 13300	>4000 SUPER LAVABLE Classe 2	UNI 10560 - EN 13300 WASHABILITY
ACTIVITÉ ANTIBACTÉRIENNE	ISO 22196 JIS Z 2801	EFFICACE Réduction Bactérienne 60%	ISO 22196 - JIS Z 2801 ANTIBACTERIAL
RÉSISTANCE à l'humidité	EN ISO 6270-1	APPROPRIÉ	EN ISO 6270-1 HUMIDITY

CARACTÉRISTIQUES ET RÉSISTANCE:

RÉSISTANCE AUX AGENTS PARTICULIERS DE NETTOYAGE	UNI EN ISO 2812-1	RÉSISTANCE AU: CHLORE ACTIF, DÉSINCROUSTANT E ACIDE, DÉGRAISSANT ALCALIN	UNI EN ISO 2812-1 DISINFECTION
SALETÉ	UNI 10792	TRÈS LENT $\Delta L = 2$	UNI 10792 NO DIRT
GLOSS / BRILLANCE	EN ISO 2813	2,3 - 3 GU 60°	

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE:

ÉMISSION DE POLLUANTS INTÉRIEURS	ISO 16000	TVOC < 1 mg/m ³ Classe A+	
ABSENCE DE SUBSTANCES NOCIVES	-	FREE	
TAUX D'ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE, X	JIS A 1902-3	X < 0.0019 mg/m ² h F****	
VOC Sur le produit prêt à l'emploi	Directive 2004-42-CE	max 16 g/L (Limite UE 200 g/L) Cat. A/I	

APPLICATION: PRÉPARATION DU SUPPORT

V120 PREMIUM peut être appliqué sur différents supports comme le béton, plâtre, placoplâtre, bois, fer et sur des surfaces déjà peintes à condition qu'elles soient bien ancrées au support.

Évaluez la consistance de la surface en enlevant toute peinture ancienne, endommagée ou poussiéreuse et tout ce qui pourrait faire se détacher le produit. Appliquer une couche de **FIX BLANC** déjà coloré et dilué à 15% avec de l'eau, qui fera office de fixateur. Après 4 - 6 heures à 20°C mastiquer les petits trous et fissures. Pour une absorption uniforme, appliquez du nouveau V120 PREMIUM est maintenant coloré et dilué 15% avec la couleur unique sur les surfaces en intérieur, attendre 6 à 8 heures à 20°C. Après 6-8 heures à 20°C de l'application de V120 PREMIUM comme fixateur, appliquer V120 PREMIUM coloré comme finition, mais cette fois dilué à 20 - 30% avec de l'eau. Entre la première et la deuxième couche, attendez au moins 4 à 6 heures à 20°C

système: au pinceau - au Rouleau

nombre de couches: 1 - 2

Température pour application: supérieure à +10°C et inférieure à +30°C.

Conservation: dans un bidon bien fermé, même après l'usage, à une température comprise entre +5°C et +30°C.

Stabilité: environ 2 ans dans des emballages bien scellés et jamais ouverts.

NOTE: Bien mélanger avant utilisation. Les outils doivent être nettoyés immédiatement après utilisation avec de l'eau et du savon.

Scheda n° SC 01130 délivré par le Responsable Contrôle Qualité.

Qualità: Édition n° 3

Juin 2023