

SC 01142

V450 ACQUA-LAC lucido

Fiche Technique

NOM:

V450 ACQUA-LAC Lucido

GROUPE:

Peinture laque acrylique résistante à l'usure pour l'intérieur et l'extérieur effet laque brillante.

UTILISATION:

Applications intérieurs et extérieu, hydrofuge.

CARACTERISTIQUES:

Poids spécifique: (ISO 2811-1) BLANC (A): $1,34 \pm 30$ gr/LT. a 20°C

rendement : 10 - 12 m²/LT. deux couches (peut varier en fonction de la rugosité, de la porosité, de l'absorption du support et de la méthode d'application)

effet esthétique:

laque brillante, gloss,

tinte:

blanc et couleurs du nuancier, ou couleurs NCS INDEX 1950

dilution:

doit être dilué à 10 - 15% avec de l'eau.

SECHAGE:

emballage:

LT. 1 - LT. 4 - LT. 10

en surface:

2 heures a 20°C

2ème couche:

4-6 heures a 20°C

en profondeur:

24 heures a 20°C

**CARACTERISTIQUES
ET RESISTANCE:**

V450 ACQUA-LAC diluable à l'eau d'aspect brillant (finition gloss) pour des couches hautement résistantes, à très bon pouvoir couvrant et à excellente adhérence. V450 ACQUA-LAC est hydrofuge et éco- durable grâce à sa faible teneur en VOC et à sa classe A+ pour les émissions dans l'air intérieur selon la norme ISO 16000-9. V450 ACQUA-LAC combine les propriétés des peintures murales convient pour peindre les matériaux en bois à dimensions exactes ou non, pour le PVC dur (avec un traitement préalable adapté), les métaux recouverts d'un primaire, les supports en enduit, le béton, l'intérieur et l'extérieur. V450 ACQUA-LAC pratiquement inodore, souple, facile à mettre en œuvre, résistante à l'adhérence de contact, résistante aux intempéries, apte à la diffusion et d'une brillance stable. V450 ACQUA-LAC indiquée pour des laquages dans toute la maison. Très bonne résistance aux intempéries en extérieur. Ne jaunit pas avec le temps, même dans l'obscurité.

APLICACION:

système:

au pinceau - au Rouleau

nombre de couches:

1 - 2

**PREPARATION DU
SUPPORT**

Évaluer la consistance de la surface en enlevant les anciennes peintures détériorées ou poussiéreuses. Appliquer une couche de Fissativo 219B dilué à 100% avec de l'eau et au bout de 6 heures à 20 ° C niveler les petits trous, fissures avec la game RASA. Pour uniformiser l'absorption, appliquer le FIX BLANC dilué et après 6-8 heures appliquer le V200 ANTI MACHIA. Entre la première et la deuxième couche, attendre au moins 4 à 6 heures à 20 ° C.

Température pour application : supérieure à +10°C et inférieure à +30°C

Conservation : dans un bidon bien fermé, même après l'usage, à une température comprise entre +5°C et +30°C.

Stabilité : environ 2 ans dans des emballages bien scellés et jamais ouverts.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE:

PERFORMANCE	LÉGISLATION	VALEUR	LABEL
Résistance Au Lavage	UNI 10560 EN 13300	>10000 SUPER LAVABLE Classe 1	UNI 10560 - EN 13300 WASHABILITY
GLOSS / BRILLANCE	EN ISO 2813	75 - 80 GU à 60°	
Résistance Aux agents Particuliers De Nettoyage	UNI EN ISO 2812-1	RÉSISTANCE AU: CHLORE ACTIF, DÉSINCROUSTANT E ACIDE, DÉGRAISSANT ALCALIN	UNI EN ISO 2812-1 DISINFECTION
SALETÉ	UNI 10792	TRÈS LENT $\Delta L = 1,3$	UNI 10792 NO DIRT
ÉMISSION DE POLLUANTS INTÉRIEURS	ISO 16000	TVOC < 1 mg/m ³ Classe A+	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C
ABSENCE DE SUBSTANCES NOCIVES	-	FREE	IPA APEO FORMALDEIDE AMMONIACA FREE
TAUX D'ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE, X	JIS A 1902-3	X<0.005mg/m ² h F****	K09025 - K09026 FORMALDEIDE FREE
VOC Sur le produit prêt à l'emploi	Directive 2004-42-CE	max 15 g/L (Limite UE 200 g/L) Cat. A/1	

NOTE : Bien mélanger avant utilisation. Les outils doivent être nettoyés immédiatement après utilisation avec de l'eau et du savon.

Fiche n°SC 01142 délivrée par le Responsable Contrôle Qualité

Édition n° 3 Janvier 2024



SCAN ME