



MARMO STYLE

ورقة فنية وبيئية

اسم:

مجموعة:

يستخدم:

سمات:

MARMO STYLE

طلاء ذو تأثير مادي، طبيعي، ذو أساس مائي، للداخل والخارج، والذي يعيد إنتاج تأثير الرخام، و

تأثير الخرسانة في أشكالها المختلفة

زخارف للمياه الداخلية والخارجية

وزن محدد:

1.580 ± 30 جرام / لتر عند 20 درجة مئوية

اللزوجة:

15000 cps

المردود:

1.5 م²/لتر. طبقة واحدة على سطح أملس

للحصول على تأثير الخرسانة المدمجة، تأثير الخرسانة العتيقة، تأثير

الخرسانة الكبير، تأثير الخرسانة النحيف، تأثير الخرسانة المصقولة

1.4 - 1.6 م²/لتر. طبقتان على سطح أملس لتأثير الطلاء المسطح، تأثير

الطلاء المسطح مع المقاييس، تأثير الطلاء التقليدي

1.4 - 1.6 م²/لتر طبقة واحدة على دعم سلس للتأثير الجص المدني

2.2 - 2.6 م²/لتر. طبقتين على سطح أملس للحصول على تأثير طلاء الفرشاة

3.0-2.5 م²/لتر. طبقة واحدة على سطح أملس لتأثير الخرسانة المخططة (قد يختلف

الأداء حسب خشونة ومسامية وامتصاص الدعامة وطريقة التطبيق)

التأثير الجمالي:

منتج تخفيف الساتان ذو التأثير الخرساني

الألوان:

بألوان كتالوج

التعبئة والتغليف:

LT. 1 - LT. 4- LT. 12

سطح:

3-4 ساعات عند 20 درجة مئوية

الطبقة الثانية:

24 ساعة عند 20 درجة مئوية

في العمق:

28 ساعة عند 20 درجة مئوية

تجفيف:

سمات

ومقاومة:

يتصلب تمامًا بعد 28 يومًا حسب درجة الحرارة المحيطة. بعد التصلب الكامل، يتم تشكيل فيلم تنفس مع مقاومة جيدة للصدمات والتآكل الطبيعي.

لا ينبغي تعريض الأسطح المعالجة بـ MARMO STYLE على الفور للعوامل الجوية لتجنب البقع والتعرض للجير.

يُنصح دائمًا بحماية العمل الذي يتم تنفيذه في الهواء الطلق لمدة 48 إلى 72 ساعة على الأقل من الشمس أو الضباب أو الأمطار الغزيرة.

مärke	قيمة	معيّار	أداء
EN 13501-1  FIREPROOF	الفئة 1 (غير قابل للاحتراق)	UNI EN 13501-1	التعامل مع الحريق
 A+	مجم / م ³ < 13 فئة A+	ISO 16000	انبعاث المواد الملوثة في الداخل

أداء بيئية

أداء	معياري	قيمة	ماركة
غياب المواد الخطرة	-	حر	
معدل الانبعاثات الفورمالديهايد، X	JIS A 1902-3	X < 0.005 mg/m ² h F****	
المركبات العضوية المتطايرة على المنتج الجاهز للاستخدام	التوجيه 2004-42م	الحد الأقصى 4.8 جرام/لتر حد الاتحاد الأوروبي 200 (جم/لتر) Cat. A/I	

تأكد من أن الدعم متين عن طريق إزالة جميع الشوائب. إزالة الطلاء القديم والمتفتت ثم غسله بالصابون المناسب. المعجون إذا لزم الأمر وبعد التجفيف يتم تطبيق مثبت مناسب. ثم تابع تطبيق البرايمر باستخدام بكرة الصوف أو فرشاة الصوف أو بالرش. بعد 6 ساعات عند 20 درجة مئوية، ضعي MARMO STYLE.

التخفيف: جاهز للاستخدام باستثناء تأثير الخرسانة المخططة الذي يجب تخفيفه بالماء
نظام: مع عوامة من الفولاذ المقاوم للصدأ وملعقة وبكرة وفرشاة
عدد الطبقات: 1-2

إعداد الدعم:

تحضير المنتج:

طلب:

ملحوظة: قبل متابعة التطبيق، شاهد البرنامج التعليمي بعناية
فيديو عن التأثير الخاص الذي سيتم إنشاؤه

درجة حرارة التطبيق: بين 10+ درجة مئوية و 30+ درجة مئوية.
التخزين: في حاوية مغلقة بإحكام، حتى بعد الاستخدام، عند درجة حرارة تتراوح بين 10+ درجة مئوية و 30+ درجة مئوية
الثبات: حوالي عام واحد في عبوات مغلقة بإحكام، ولم يتم فتحها أبداً.

ملحوظات:

تخلط بعناية قبل الاستخدام. تنظيف الأدوات جيداً بعد استخدامها بالماء والصابون. الورقة الفنية رقم SC 00261 الصادرة عن مديمرقبة الجودة