



SABIOSO

بطاقة تقنية

اسم:

فرقة:

يستخدم:

سمات:

SABIOSO

طلاء ذو تأثير مضيء

طلاء داخلي ذو أساس مائي.

الوزن المحدد:

30 جرام / لتر عند 25 درجة مئوية

cps 4000

9 مم² / لتر (قد تختلف حسب الخشونة والمسامية وامتصاص الدعامة وطريقة التطبيق)

ألوان شبه لامعة براقة

وفقاً لكتالوج

اللزوجة:

المردود:

التأثير الجمالي :

الألوان:

LT. 1 - LT. 2,5 - LT. 5

1 ساعة عند 20 درجة مئوية

التعبئة والتغليف

سطح:

تجفيف:

الطبقة الثانية

في العمق:

طلاء مائي للديكورات الداخلية مع انبعاثات رملية مضيئة. يعتبر SABULADOR LUX منتجًا ذو جودة ممتازة لأنه قابل للتنفس وليس هناك حاجة لإزالته للتطبيقات المتتالية للدهانات المائية. يمكن غسله بمالاء والمنظفات الشائعة بعد 15 يوماً من الاستخدام.

سمات

ومقاومة:

أداء
بيئية

' mīv	' wī	! v	
	3TVOC > 12 مجم / م² الفترة	ISO 16000	'-tržžž, !^\$ S9žč
	حر	-	غياب المواد الخطرة
	X < 0.005 مجم / م² ساعة ****F	JIS A 3-1902	معدل الانبعاثات الفورمالديهايد،
	الحد الأقصى 4.8 جرام / لتر (حد الاتحاد الأوروبي) 200 جم / لتر 5SF23!^	التوجيه -2004-42 هذا	المركبات العضوية المتطايرة على المنتج جاهز للاستخدام

التحضير
للدعم:

إزالة الطلاء القديم والمتفتت وغسله بالصابون المناسب. ثم يتم وضع المعجون عند الضرورة، وبعد التجفيف، يتم استخدام الرمل للحصول على سطح أملس للغاية. بعد وضعه كمثبت، يتم تخفيف طبقة المثبت بنسبة 50٪ بمالاء وبعد حوالي 4 ساعات عند 20 درجة مئوية، يتم توزيع طبقة ثانية من المثبت المخفف إلى 15-20٪ مع الماء. على العكس من ذلك، إذا كانت الأسطح صلبة جداً وناعمة وغير قابلة للتلفت أو جديدة، فلا يتم الصقل إلا عند الضرورة لجعل السطح أملساً.

ثم ضعي طبقة واحدة من المثبت مخفف بـ 20-15% ماء. المثبت يتم تطبيقه باستخدام بكرة الصوف أو عن طريق الرش بممرات متقطعة للحصول على تغطية أفضل. بعد 4 ساعات عند 20 درجة مئوية يتم تطبيقه SABULADOR LUX .

تحفيف: جاهز للإستخدام مع فرشاة نظام:

عدد الطبقات: 2 -1

تحضير المنتج:
التطبيق:

تحذير: قبل التطبيق، شاهد الفيديو التعليمي بعناية.

درجة حرارة التطبيق: بين +10 درجة مئوية و +30 درجة مئوية .

التخزين: في علبة مغلقة بإحكام، بعد الاستخدام أيضًا، عند درجة حرارة أعلى من +10 درجة مئوية وأقل من +30 درجة مئوية .

الاستقرار: حوالي 2 سنة

ملحوظات:

يجب أن تكون درجة حرارة التطبيق بين +5 درجة مئوية و +30 درجة مئوية. تنظيف الأدوات مباشرة بعد استخدامها بالماء والصابون.