

V210 ANTI MACHIA

Fiche Technique

NOM:

V210 ANTI MACHIA

GROUPE:

peinture en phase aqueuse, résistante aux taches domestiques les plus communes, super lavable, diluable à l'eau, effet mat.

UTILISATION:

Applications intérieurs et extérieu, hydrofuge.

CARACTERISTIQUES:

Poids spécifique: (ISO 2811-1) BLANC (A): $1,40 \pm 30$ gr/LT. a 20°C

rendement : 9 - 11 m²/LT. deux couches (peut varier en fonction de la rugosité, de la porosité, de l'absorption du support et de la méthode d'application)

effet esthétique: mat soyeux

tinte: blanc et couleurs du nuancier, ou couleurs NCS INDEX 1950

dilution: doit être dilué à 10 - 15% avec de l'eau.

emballage: LT. 1 - LT. 4 - LT. 10

SECHAGE:

en surface: 2 heures a 20°C

2ème couche: 4-6 heures a 20°C

en profondeur: 24 heures a 20°C

**CARACTERISTIQUES
ET RESISTANCE:**

V210 ANTI MACHIA garantit un pouvoir couvrant élevé et une faible épaisseur. Le V210 ANTI MACHIA est conçu Pour être capable de supporter le frottement sans laisser d'auréoles et de brillants. Le V210 ANTI MACHIA peut être utilisé sur les surfaces murales des environnements internes et externes. Il peut être appliqué sur divers substrats tels que le ciment, le plâtre, les plaques de plâtre, le bois, le fer et les surfaces déjà peintes pourvu qu'elles soient bien ancrées au support. Le V210 ANTI MACHIA est conçues pour résister aux détériorations quotidiennes, notamment dans la cuisine ou dans la salle à manger. Le V210 ANTI MACHIA est formulées de sorte à empêcher l'eau, l'huile etc. de pénétrer le mur. En effet, le V210 ANTI MACHIA possèdent des propriétés hydro-oléofuges incolore qui donnent un effet très perlant mat, ce qui laisse les taches à la surface. Ces propriétés permettent ainsi de faciliter le nettoyage de la surface avec une éponge humide. Le V210 ANTI MACHIA permet donc de résister aux tâches quotidiennes et de lutter contre le vieillissement de vos murs et plafonds. Le V210 ANTI MACHIA ne jaunit pas, n'éclabousse pas et ne goutte pas, résistance extraordinaire à l'usage quotidien et finition de haute qualité est requis.

APLICATION:

système: au pinceau - au Rouleau

nombre de couches: 1 - 2

**PREPARATION DU
SUPPORT**

Évaluer la consistance de la surface en enlevant les anciennes peintures détériorées ou poussiéreuses. Appliquer une couche de Fissativo 219B dilué à 100% avec de l'eau et au bout de 6 heures à 20 ° C niveler les petits trous, fissures avec la game RASA. Pour uniformiser l'absorption, appliquer le PRIMAT 600 dilué et après 6-8 heures appliquer le V210 ANTI MACHIA. Entre la première et la deuxième couche, attendre au moins 4 à 6 heures à 20 ° C. **Température pour application :** supérieure à +10°C et inférieure à +30°C **Conservation :** dans un bidon bien fermé, même après l'usage, à une température comprise entre +5°C et +30°C. **Stabilité :** environ 2 ans dans des emballages bien scellés et jamais ouverts.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE:

PERFORMANCE	LÉGISLATION	VALEUR	LABEL
Résistance Au Lavage	UNI 10560 EN 13300	>10000 SUPER LAVABLE Classe 1	UNI 10560 - EN 13300 WASHABILITY
GLOSS / BRILLANCE	EN ISO 2813	4 - 5 GU à 60°	
Résistance Aux agents Particuliers De Nettoyage	UNI EN ISO 2812-1	RÉSISTANCE AU: CHLORE ACTIF, DÉSINCROUSTANT E ACIDE, DÉGRAISSANT ALCALIN	UNI EN ISO 2812-1 DISINFECTION
SALETÉ	UNI 10792	TRÈS LENT $\Delta L = 1,3$	UNI 10792 NO DIRT
ÉMISSION DE POLLUANTS INTÉRIEURS	ISO 16000	TVOC < 1 mg/m ³ Classe A+	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+
ABSENCE DE SUBSTANCES NOCIVES	-	FREE	IPA APEO FORMALDEIDE AMMONIACA FREE
TAUX D'ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE, X	JIS A 1902-3	X<0.005mg/m ² h F****	K09025 - K09026 FORMALDEIDE FREE ★★★★
VOC Sur le produit prêt à l'emploi	Directive 2004-42-CE	max 15 g/L (Limite UE 200 g/L) Cat. A/I	 VOC LOW

NOTE : Bien mélanger avant utilisation. Les outils doivent être nettoyés immédiatement après utilisation avec de l'eau et du savon.

Fiche n°SC 01160 délivrée par le Responsable Contrôle Qualité

Édition n° 3 Janvier 2024